

Lacca spaziatrice per monconi Durolan

Campo di applicazione:

Le lacche per monconi servono a creare lo spazio per il cemento su corone e ponti. La ditta DFS-Diamon GmbH offre lacche in colori differenti e diversi spessori in base alla consistenza del cemento / collante con cui il medico è abituato a lavorare.

Uso:

Agitare prima dell'uso, finché il prodotto nel flacone abbia assunto una colorazione omogenea. Stendere un sottile strato uniforme con il pennello integrato nel cappuccio. Come base / indurente per il moncone, raccomandiamo Plastodur (DFS). Questo prodotto è compatibile con la lacca spaziatrice Durolan e crea con lo strato successivo un legame molto saldo. In alternativa, come primo strato è possibile usare la lacca spaziatrice trasparente. Consigliamo di stendere il primo strato fino oltre il bordo della preparazione, per proteggerlo da possibili danni meccanici. Dopo l'asciugatura del primo strato, applicare la lacca spaziatrice colorata più adatta. Stendere uno strato che copra la superficie uniformemente fino a ca. 1 mm dal bordo della preparazione. Nel caso in cui la lacca si presentasse troppo viscosa o se impiegasse troppo tempo ad asciugare, è possibile modificare la consistenza di Durolan con l'apposito diluente.

Spessore:

trasparente	3-5µm
blu	4-6 µm
rosso	8-12 µm
argento	12-14µm
oro	14-16µm

Il tempo di asciugatura è di circa 30 secondi.

Dopo l'asciugatura è possibile stendere altri strati aggiuntivi. La viscosità è modificabile con l'apposito diluente.

Precauzioni:

Protezione delle mani: Indossare guanti in **PVC**. In caso di contatto prolungato o ripetuto: Applicare della crema protettiva sulle zone della pelle che entrano in contatto col prodotto.

Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza per proteggersi dagli schizzi della soluzione.

Protezione del corpo: Indossare capi antistatici in fibre naturali (es. cotone) o fibre sintetiche resistenti al calore. Dopo il contatto, pulire a fondo la pelle.

Proprietà:

Resistente al vapore acqueo e agli isolanti. Copertura uniforme, resistente ai graffi e isolante.

Conservazione:

Conservare in ottemperanza alle prescrizioni per la conservazione dei liquidi infiammabili (VdF). Massimo 2 anni a temperatura costante al di sotto dei 30°C.

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14