

Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5


Fig. 6


Fig. 7


Fig. 8


Fig. 9


Fig.10


Fig 11

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC FujiCEM® 2

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges
2. Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges
3. Cementation of all ceramic inlays
4. Cementation of high strength (e.g. zirconia based, lithium disilicate etc.) all ceramic inlays, onlays, crowns and bridges
5. Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

IDENTIFICATION OF PARTS (Fig. 1)
A. Paste Pak Cartridge SL
 1. Cover 2.Inner plunger
 3. Cartridge tip 4. Sleeve
B. Paste Pak Dispenser
 5. Piston 6. Adjusting guide 7. Lever 8. Sliding block
 9. Piston release
C. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip for Endo (with intraoral tip)

DIRECTIONS FOR USE

Paste / Paste ratio (g/g)	2.0 / 1.0
Mixing time (sec.)	10''-15''
Working time (min., sec.) (at 23°C) (from start of mixing)	2'15"
Final finishing commencing time (min., sec.) (after seating the restoration)	4'30''

PASTE PAK CARTRIDGE SL LOADING
1. Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser (Fig. 2).
 Note :
 To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.
2. Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser (Fig.3). Ensure the ▲ mark on the cartridge lines up with the ▲ mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated. Then turn the cartridge fully to the right position.
3. After cartridge loading, push the piston release forward until it stops (Fig. 4).
 a) Push the piston release forward.
 b) Do not push the upper side.
  Note :
  To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.

A. CEMENTATION TECHNIQUE – AUTOMIXING WITH GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
1. TOOTH PREPARATION
 a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
 b) Clean the prepared tooth with pumice and water.
  Note:
  1) NaClO, EDTA or Chlorhexidine can be used to clean the prepared tooth. Do not use substances like H_2O_2 (hydrogen peroxide) and others disinfectants as these may lower the bond strength.
  2) Use GC Fuji Plus Conditioner on the prepared tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion.
 c) Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist (glistening).
2. RESTORATION PREPARATION
 Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturers instructions.
3. DISPENSING AND AUTOMIXING
 a) Remove the cartridge cover.
 b) Before every use, check the two openings of the cartridge tip and confirm the pastes are at the same level to ensure even flow from the cartridge.
  Note:
  Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5).
 c) Attach the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL on the cartridge. Push the mixing tip completely until the end. (Fig. 6-1) Hold the sides of sleeve and slide it forward to lock the mixing tip (Fig.6-2).
  Note :
  1) Make sure the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL is securely attached to the cartridge. If not, remove the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL and reattach.
  2) If the material has been refrigerated, leave the cartridge in room temperature for 10 minutes.
 d) Set the adjusting guide to the front of the lever (Fig. 7).
  Note:
  Before dispensing the material into the appliances, bleed a small amount of the mixed paste on a pad.
 e) Slowly depress the lever to dispense the material into the appliance.
 f) After dispensing, release the lever. Slide the sleeve backward and remove the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Fig. 8). Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover (Fig. 11).
  Note :
  1) Do not leave the used GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL on the cartridge for a long period of time.
  2) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders. When only a small amount of paste remains in the cartridge, the paste may not be dispensed from the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL.
  3) To avoid damage, do not drop the dispenser with the cartridge and mixing tip.
4. CEMENTATION
 a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 15 seconds from start of mixing at 23°C (74°F). Higher temperature will shorten the working time and lower temperature will prolong the working time. Maintain moderate pressure.
 b) Maintain moderate pressure and make sure the restoration remains in place. Start removing excess cement with a scaler when the excess cement feels rubbery.
 c) Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration.

B. CEMENTATION TECHNIQUE – HANDMIXING
1. TOOTH PREPARATION
 Refer to A. 1.
2. RESTORATION PREPARATION
 Refer to A. 2.
3. DISPENSING
 a) Remove the cartridge cover.
 b) Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad.
  Note :
  1) Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5).
  2) The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed (Fig. 9).
   1. Position of adjusting guide for one inlay.
   2. Position of adjusting guide for one crown.
 c) While depressing the lever (Fig. 10-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 10-2).
 d) When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover (Fig. 11).
  Note :
  The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders.
4. MIXING
 After dispensing, spread the two pastes thinly on the mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly, with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.
 Note :
 1) Larger amount of paste requires a longer mixing time (15 seconds).
 2) Do not mix GC FujiCEM 2 pastes with other materials.
5. CEMENTATION
 Refer to A. 4. Refrigeration of the cartridge is recommended to extend the working time.

CLEANING / STERILIZATION OF PASTE PAK DISPENSER
For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer to the respective instructions for use.

SHADE
Light Yellow

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and sunlight (4-25°C).

PACKAGES
1. GC FujiCEM 2 Automix
 Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Refill
 Paste Pack Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2) with mixing pad (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with GC FujiCEM 2 Dispenser
 Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with Paste Pak Dispenser
 Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, Refill pack
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo, Refill pack
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of Paste Pak Dispenser(nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen element. Otherwise the dispenser may discolor.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2%Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
6. Do not use GC FujiCEM 2 in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC FujiCEM 2 from setting or bonding properly.
7. This product is not indicated for filling or core build-up.
8. The GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (including intraoral tip) is for single use only. To prevent cross contamination between patients, do not reuse the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL. The GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL cannot be sterilized in an autoclave or chemiclave.
9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised : 06/2019

CE 2797

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
DISTRIBUTED by
EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN BELGIUM

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen. DE

GC FujiCEM® 2

RÖNTGENSICHTBARER VERSTÄRKTER GLAS-IONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

Nur zur Anwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die genannten Indikationen.

INDIKATIONEN
1. Befestigung von metallbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
2. Befestigung von kunststoffbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
3. Befestigung von vollkeramischen Inlays
4. Befestigung von hochfesten (z.B. zirkonbasierenden oder Lithium-Disilikaten etc) vollkeramischen Inlays, Onlays, Kronen und Brücken.
5. Befestigung von Metall-, Keramik- und Glasfaserstiften

KONTRAINDIKATIONEN
1. Pulpenabdeckung.
2. In seltenen Fällen kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Bei Auftreten einer solchen die Benutzung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE (Abb.: 1)
A. Kartusche (Paste Pak Cartridge SL)
 1. Abdeckung 2.innerer Kolben
 3. Kartuschenspitze 4. Manschette
B. Paste Pak Dispenser
 5. Kolben 6. Justierung 7. Hebel
 8. Gleitstück 9. Hebelfreigabe
C. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Slide & Lock System)
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL für Endo (mit Intraoral Tip)

VERARBEITUNG

Paste / Paste-Verhältnis (g/g)	2.0 / 1.0
Anmischzeit (Sek.)	10''-15''
Verarbeitungszeit (Min., Sek.) (bei 23°C) (ab Beginn des Anmischens)	2'15"
Beginn des endgültigen Finierens (Min., Sek.) (nach Einsetzen der Restauration)	4'30''

EINSETZEN DER KARTUSCHE
1. Sicherstellen, daß der Kolben komplett in den Dispenser zurückgefahren ist (Abb.: 2).
 Anm.:
 Um den Kolben einzufahren, den Kolbenlöseknopf drücken und gleichzeitig das Gleitstück an der Unterseite des Dispensers zurückziehen.
2. Die Kartusche in den Dispenser einsetzen (Abb.: 3). Sicherstellen, daß die Markierung ▲ auf der Kartusche mit der Markierung ▲ auf dem Dispenser übereinstimmt, wie in der Abbildung gezeigt; anschließend die Kartusche komplett drehen, um die richtige Position zu erreichen.
3. Nach dem Einsetzen den Kolbenlösehebel bis zum Anschlag nach vorne schieben (Abb.: 4).
 a) Den Kolbenlösehebel nach vorne schieben bis er stoppt.
 b) Dabei nicht den Hebel drücken.
  Anm.:
  Zum Entfernen der Kartusche den Kolben komplett zurückfahren und die Kartusche herausdrehen.

A. ANWENDUNG – ANMISCHEN MIT DEM GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
1. PRÄPARATION
 a) Die Zähne wie gewohnt präparieren. Zum Abdecken der Pulpa Kalziumhydroxid verwenden.
 b) Den fertig präparierten Zahn gründlich mit Wasser und Bimsstein reinigen.
  Anm.:
  1) NaClO, EDTA oder Chlorhexidin können zum Reinigen des präparierten Zahnes verwendet werden. Verwenden Sie keine Substanzen wie H_2O_2 (Wasserstoffperoxid) oder andere Desinfektionsmittel, da diese die Haftwerte reduzieren können.
  2) Durch Anwendung von GC Fuji Plus Conditioner (20 Sek.) wird eine optimale Adhäsion erzielt.
 c) Gründlich mit Wasser spülen und mit einem Tupfer oder ölfreier Druckluft von überschüssigem Wasser befreien. NICHT AUSTROCKNEN. Die Oberfläche sollte feucht-glänzend erscheinen.
2. VORBEREITUNG DER RESTAURATION
 Die Restauration gem. den Anweisungen des Herstellers vorbereiten und behandeln.
3. ANMISCHEN UND AUSBRINGEN
 a) Die Schutzkappe der Kartusche entfernen.
 b) Vor jeder Benutzung bitte kontrollieren, das in beiden Kartuschen-Spitzen der Stand des Materials auf gleichem Niveau ist, um ein einheitliches Anmischverhältniss zu erzielen.
  Anm.:
  Vor der erstmaligen Benutzung einer neuen Kartusche oder nach längerer Nichtbenutzung etwas Material aus den Kartuschenspitzen auspressen, um diese zu egalisieren (Abb.: 5).
 c) Stecken Sie den GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL an die Kartusche. Drücken Sie den Mixing Tip komplett bis ans Ende der Kartusche(Abb.: 6-1). Schieben Sie nun die Manschette nach vorne um den Mixing Tip zu fixieren (Abb.: 6-2).
  Anm.:
  1) Sicherstellen, daß der GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL fest auf der Kartusche sitzt; ansonsten lösen und erneut anbringen.
  2) Wenn das Material gekühlt wurde, bitte 10 Minuten bei Raumtemperatur aufwärmen lassen.
 d) Die Justierung ganz nach vorne schieben (Abb.: 7).
  Anm.:
  Vor der Benutzung des Materials ein wenig Material auf einen Anmischblock ausdrücken.
 e) Den Hebel langsam drücken, um das Material anzumischen und auszudrücken.
 f) Nach dem Ausbringen den Hebel loslassen. Schieben Sie die Manschette zurück und entfernen Sie den GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Abb.: 8). Die Kartuschenspitzen reinigen und mit der Kappe verschliessen (Abb.: 11).
  Anm.:
  1) Den GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL nicht für längere Zeit auf der Kartusche belassen.
  2) Die Menge des in der Kartusche befindlichen Materials kann durch die Position des Schiebers auf der Unterseite des Dispensers festgestellt werden. Da die Kartusche transluzent ist, kann auch die Position der in der Kartusche befindlichen Kolben einen Hinweis auf die verbleibende Menge geben. Bei einer zu geringen Restmenge wird evtl. keine angemischte Paste mehr aus dem GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL austreten.
  3) Um Schäden zu vermeiden, den Dispenser mit Kartusche und Mixing Tip SL nicht fallen lassen.
4. ZEMENTIEREN
 a) Die innere Oberfläche der Restauration mit ausreichend Zement bedecken und sofort einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt ab Beginn des Anmischens bei 23°C zwei Minuten und 15 Sekunden. Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit wohingegen niedrige Temperaturen die Verarbeitungszeit verlängern. Leichten Druck auf die Restauration ausüben.
 b) Behalten Sie einen moderaten Druck bei und stellen Sie sicher, dass die Restauration nicht mehr bewegt wird. Überschüssiges Material mit einem Scaler entfernen, sobald das Material eine gummiartige Konsistenz aufweist.
 c) Mit dem Finieren kann nach 4 Minuten 30 Sek. begonnen werden.

ANWENDUNG - HANDANMISCHEN
1. PRÄPARATION
 Siehe A.1.
2. VORBEREITUNG DER RESTAURATION
 Siehe A.2.
3. ANMISCHEN UND AUSBRINGEN
 a) Die Schutzkappe der Kartusche entfernen.
 b) Den Hebel langsam drücken, bis die benötigte Materialmenge auf dem Anmischblock ist.
  Anm.:
  1) Vor der erstmaligen Benutzung einer neuen Kartusche oder nach längerer Nichtbenutzung etwas Material aus den Kartuschenspitzen auspressen, um diese zu egalisieren (Abb.: 5).
  2) Durch Vor-oder Zurückschieben der Justierung kann die auszubringende Menge an Material vorgewählt werden (Abb. 9).
   1. Position für ein Inlay
   2. Position für eine Krone.
 c) Während des Auspressen den Dispenser allmählich anheben, um am Ende das austretende Material durch Anheben abzuschneiden (Abb. 10-1 und 10-2).
 d) Wenn der Hebel nach dem Ausbringen gelöst wird, könnte sich anhaftendes Material in das Innere der Kartusche zurückziehen – deshalb vorher die Kartuschenspitzen reinigen und die Kappe aufsetzen. (Abb.: 11).
  Anm.:
  Die Menge des in der Kartusche befindlichen Materials kann durch die Position des Schiebers auf der Unterseite des Dispensers festgestellt werden. Da die Kartusche transluzent ist, kann auch die Position der in der Kartusche befindlichen Kolben einen Hinweis auf die verbleibende Menge geben.
4. ANMISCHEN
 Nach dem Ausbringen, die beiden Pasten dünn auf einem Block mit einem Kunststoffspatel ausstreichen und anmischen. Gründlich mit kreisenden Bewegungen 10 Sekunden anmischen; dabei Luftblasenbildung vermeiden.
 Anm.:
 1) Größere Mengen benötigen eine längere Anmischzeit (15 Sek.).
 2) GC FujiCEM 2 Pasten nicht mit anderen Materialien mischen.
5. ZEMENTIEREN
 Siehe A.4. Es wird empfohlen, die Kartusche zu kühlen, um die Verarbeitungszeit zu verlängern.

REINIGUNG / STERILISATION DES PASTE PAK DISPENSERS
Reinigung und Sterilisation des Paste Pak Dispensers sind in der zugehörigen Anleitung beschrieben.

FARBTON
Hellgelb

AUFBEWAHRUNG
Um eine optimale Leistung zu erzielen, bitte bei Raumtemperatur lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. (4-25°C)

PACKUNGEN
1. GC FujiCEM 2 Automix
 Paste Pak Kartusche SL (13,3g / 7.2 ml) (2), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Nachfüllpackung
 Paste Pak Kartusche SL (13,3g / 7.2 ml) (2) mit Mischblock (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter Kit mit GC FujiCEM 2 Dispenser
 Paste Pak Kartusche SL (13,3g / 7.2 ml) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL für Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter Kit mit Paste Pak Dispenser
 Paste Pak Kartusche SL (13,3g / 7.2 ml) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL für Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, Nachfüllpackung
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL für Endo, Nachfüllpackung
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL für Endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

VORSICHT
1. Bei Haut- oder Mundgewebekontakt sofort mit einem alkoholgetränkten Tupfer reinigen und mit Wasser gut spülen. Zur Vermeidung von Gewebekontakten kann ein Kofferdam gelegt oder mit Kakaobutter abgedeckt werden.
2. Bei Augenkontakt sofort mit viel Waser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. In seltenen Fällen kann das Metall des Paste Pak Dispensers allergische Reaktionen auslösen (nickelbeschichtetes Aluminium). In diesem Fall ist die Benutzung zu unterlassen und ein Mediziner aufzusuchen.
4. Den Paste Pak Dispenser nicht mit halogenhaltigen Stoffen (z.B. Jodtinktur) in Kontakt bringen, da dadurch Verfärbungen auftreten können.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER enthält 2% Eisenchlorid; es wird von der Verwendung zusammen mit epinephrinhaltigen Materialien wegen der Gefahr von Verfärbungen abgeraten.
6. GC FujiCEM 2 nicht in Verbindung mit eugenolhaltigen Materialien verwenden, da Eugenol das korrekte Aushärten von GC FujiCEM 2 behindern kann.
7. Dieses Produkt ist nicht als Füllungs- oder Stumpfaufbaumaterial geeignet.
8. Der GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (inklusive der intraoralen Spitze) ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, verwenden Sie den GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL nur einmal. Der GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL kann nicht in einem Autoklaven oder Chemiklaven sterilisiert werden.
9. Es sollte stets eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: http://www.gceurope.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Unerwünschte Wirkungsberichte:
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: : vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern

Zuletzt aktualisiert : 06/2019

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

GC FujiCEM® 2

CIMENT VERRE-IONOMÈRE RENFORCÉ RADIOOPAQUE POUR SCELLEMENT

A utiliser par un professionnel de l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS
1. Scellement d'inlays, onlays, couronnes, bridges à base métallique
2. Scellement d'inlays, onlays, couronnes, bridges à base de résine
3. Scellement de tous inlays céramique
4. Scellement inlays, onlays, couronnes et bridges tout céramique haute résistance (ex : à base de zircone, disilicate de lithium...),
5. Scellement des tenons fibre de verre, céramique et métallique

CONTRE INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

IDENTIFICATION DES ELEMENTS (Fig. 1)
A. Cartouche de pâte
 1. Capuchon 2. Piston interne
 3. Embout de la cartouche 4. Cartouche
B. Distributeur de pâte
 5. Piston 6. Guide d'ajustement 7. Levier
 8. Bloc coulissant 9. Piston de retrait
C. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (embout de mélange avec système Slide & Lock)
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip pour Endo (avec embout intra-oral)

MODE D'EMPLOI

Ratio Pâte/Pâte (g/g)	2.0 / 1.0
Temps de mélange (sec.)	10''-15''
Temps de mélange (min., sec.) (à 23°C) (à partir du début du mélange)	2'15"
Finition après (min., sec.) (après la prise de la restauration)	4'30''

CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE PASTE PAK SL
1. S'assurer que le piston est complètement rétracté dans le distributeur. (Fig. 2).
 Note :
 Pour rétracter le piston : poussez sur le piston de retrait et dans le même temps avec le doigt, le bloc coulissant (au-dessous du distributeur).
2. Chargez la cartouche dans le distributeur (Fig. 3). Assurez-vous que les marques ▲ sur la cartouche sont alignées avec les marques ▲ du distributeur comme illustré. Puis tournez la cartouche complètement dans la bonne position.
3. Après avoir chargé la cartouche, poussez le piston jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4).
 a) Poussez le piston vers l'avant.
 b) Ne poussez pas sur le coté supérieur.
 Note :
 Pour retirer la cartouche, rétractez complètement le piston et tournez la cartouche dans la position initiale.

A. TECHNIQUE DE SCELLEMENT – AUTOMELANGE AVEC GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (embout de mélange)
1. PREPARATION DE LA DENT
 a) Préparez la dent de façon habituelle. Pour le coiffage pulpaire, utilisez de l'hydroxyde de calcium.
 b) Nettoyez les dents préparées avec de l'eau et de la ponce.
  Note :
  1) L'hypochlorite de soduim, EDTA ou la chlorhexidine peuvent être utilisés pour nettoyer les surfaces préparées de la dent.
   Ne pas utiliser de substances telles que H_2O_2 (peroxyde d'hydrogène) ou tout autre désinfectant qui pourrait altérer la force d'adhésion.
  2) Si vous le souhaitez, la dent préparée peut être traitée avec le conditionneur GC Fuji Plus pendant 20 secondes pour une adhésion optimale.
 c) Rincez soigneusement à l'eau. Séchez doucement avec une boulette de coton ou avec une seringue à air. NE PAS DESHYDRATER. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la surface de la préparation apparaît humide (brillante).
2. PREPARATION DE LA RESTAURATION
 Assurez-vous que la restauration est prétraitée et manipulée selon les instructions du fabricant.
3. DISTRIBUTION ET AUTOMELANGE
 a) Retirez le capuchon de la cartouche.
 b) Avant toute utilisation, vérifiez la bonne ouverture des embouts de la cartouche et assurez-vous que les pâtes sont au même niveau pour garantir un bon écoulement de la cartouche.
  Note :
  Avant la toute première distribution d'une nouvelle cartouche ou après un long intervalle entre deux utilisations, expulsez un peu de pâtes de la cartouche (Fig.5).
 c) Fixez l'embout mélangeur (GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL) sur la cartouche. Poussez à fond l'embout mélangeur. (Fig.6-1). Maintenez les côtés de la cartouche et faites-la glisser vers l'avant pour verrouiller l'embout mélangeur. (Fig. 6-2)
  Note :
  1) Assurez-vous que GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL est bien attaché à la cartouche. Si ce n'est pas le cas, retirez l'embout et recommencez l'opération.
  2) Si le matériau a été réfrigéré, laissez la cartouche à température ambiante pendant 10 minutes.
 d) Positionnez le guide d'ajustement sur le devant du levier (Fig. 7).
  Note :
  Avant de distribuer le matériau dans les éléments, faites sortir une petite quantité de pâtes mélangées sur un bloc.
 e) Abaissez doucement le levier pour distribuer le matériau.
 f) Après distribution, relâchez le levier. Faites glisser la cartouche en arrière et retirez le Mixing Tip SL (Fig. 8). Nettoyez l'embout de la cartouche et replacez le capuchon (Fig.11).
  Note :
  1) Ne pas laisser pendant une longue période l'embout de mélange sur la cartouche.
  2) La quantité de matériau restant dans la cartouche peut être vérifiée par la position du bloc coulissant sur le dessus du distributeur. Dans la mesure où les cylindres sont transparents, la quantité résiduelle de matériau peut également être confirmée par la position du piston interne dans les cylindres. Lorsqu'il ne reste plus qu'une toute petite quantité de pâte dans le distributeur il n'est plus possible pour l'extraire d'utiliser l'embout de mélange GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL.
  3) Pour éviter tout dommage, ne laissez pas le distributeur avec la cartouche et l'embout de mélange.
4. SCELLEMENT
 a) Enduisez la surface interne de la restauration avec une quantité suffisante de ciment et positionnez immédiatement. Le temps de travail est de 2 minutes 15 secondes à partir du début du mélange à 23°C (74°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail et des températures plus basses allongeront le temps de travail. Maintenez une pression modérée.
 b) Maintenez une pression modérée et assurez-vous que la restauration reste en place. Commencez à retirer les excès de ciment avec un instrument à détartrer lorsque le ciment semble caoutchouteux.
 c) La finition peut commencer 4 minutes 30 secondes après la mise en place de la restauration.

TECHNIQUE DE SCELLEMENT – MELANGE MANUEL
1. PREPARATION DE LA DENT
 Se référer à la section A.1.
2. PREPARATION DE LA RESTAURATION
 Se référer à la section A.2
3. DISTRIBUTION
 a) Retirez le capuchon de la cartouche
 b) Appuyez sur le levier pour distribuer la quantité de pâte désirée sur le bloc de mélange.
  Note :
  1) Avant une première distribution d'une nouvelle cartouche ou après un long intervalle d'utilisation, faites sortir un peu de pâtes de la cartouche (Fig.5).
  2) Le guide d'ajustement peut être avancé ou reculé pour modifier la quantité de pâte à distribuer (Fig. 9).
   1. Position pour un inlay.
   2. Position pour une couronne.
 c) Pendant que vous abaissez le levier (Fig. 10-1), égalisez et coupez la quantité de matériau extraite des embouts de la cartouche en positionnant la cartouche et le distributeur en position verticale sur le bloc de mélange (Fig. 10-2).
 d) Lorsque le levier est relâché après distribution, les excédents de pâtes au niveau des embouts se rétractent dans la cartouche. Nettoyez l'embout et replacez le capuchon de la cartouche (Fig.11).
  Note :
  La quantité de matériau restant dans la cartouche peut être vérifiée par la position du bloc coulissant sur le dessus du distributeur. Dans la mesure où les cylindres sont transparents, la quantité résiduelle de matériau peut également être confirmée par la position du piston interne dans les cylindres.
4. MELANGE
 Après extrusion, incorporez et étalez le matériau en fine couche sur le bloc de mélange en utilisant une spatule en plastique. Mélangez soigneusement, en tournant, pendant 10 secondes. Faites attention de ne pas incorporer de bulles d'air.
 Note :
 1) Une quantité de pâte plus importante nécessite un temps de mélange plus long (15 secondes).
 2) Ne pas mélanger les pâtes avec d'autres matériaux.
5. SCELLEMENT
 Se référer à la section A.4. La réfrigération de la cartouche est recommandée pour allonger le temps de travail.

NETTOYAGE / STERILISATION DU DISTRIBUTEUR DE PÂTES
Pour le nettoyage et la stérilisation du distributeur de pâte, se référer aux instructions respectives.

TEINTE
Jaune pâle

CONSERVATION
Pour des performances optimales, il est recommandé de le stocker à température ambiante loin d'une source de chaleur, d'humidité et des rayons directs du soleil (4-25°C).

CONDITIONNEMENTS
1. GC FujiCEM 2 Automix
 2 cartouches Paste Pak SL (13,3g / 7.2 mL), GC FujiCEM 2 Mixing Tip (embout de mélange) SL (x44)
2. GC FujiCEM 2 Recharge
 2 cartouches Paste Pack SL (13,3g / 7.2 mL) avec bloc de mélange (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit avec Distributeur GC FujiCEM
 1 cartouche Paste Pack SL (13,3g / 7.2 mL), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (x15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL pour Endo (x5), 1 distributeur GC FujiCEM 2
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit avec Distributeur Paste Pak
 1 cartouche Paste Pack (13,3g / 7.2 mL)), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (x15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (x5), 1 distributeur Paste Pak
5. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, recharge
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (x20)
6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL pour Endo, recharge
 GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL pour Endo (x10)
7. Distributeur Paste Pak (1)
8. Distributeur GC FujiCEM 2 (1)

AVERTISSEMENTS
1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirez immédiatement avec une éponge ou un coton enduit d'alcool. Rincez à l'eau. Pour



Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3



Fig. 4


Fig. 5



Fig. 6


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig.10


Fig.11

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

GC FujiCEM® 2

RADIOPAAK VERSTERKT GLASIONOMEER BEVESTIGINGSCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
1. Cementeren van inlays, onlays, kronen en bruggen met als basis metaal
2. Cementeren van inlays, onlays, kronen en bruggen van kunsthars
3. Cementeren van alle typen keramische inlays
4. Voor het cementeren van (o.a. zirconia, lithium disilicaat enz.) alle volledig keramische inlays, onlays, kronen en bruggen.
5. Cementeren van metalen, keramische en fiberglas versterkte wortelstiften

CONTRA-INDICATIES
1. Pulpa overkapping.
2. In sommige gevallen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

BENOEMING VAN DE ONDERDELEN (Fig. 1)
A. Paste Pak Cartridge SL
   1. Dop 2. Dubbele zuiger
   3. Cartridge-tip 4.Schuifdeel
B. Paste Pak Dispenser
   5. Dubbele plunjer 6. Vingergrip 7. Hefboom
   8. Schuifblok 9. Ontgrendelhendel
C. GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL
   GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL voor Endo
   (met intra-orale tip)

GEBRUIKSAANWIJZING

Verhouding pasta / pasta (g/g)	2.0 / 1.0
Mengtijd (sec.)	10''-15''
Verwerkingstijd (min., sec.) (bij 23°C) (vanaf het begin van het mengen)	2'15"
Aanvang definitieve afwerking na (min., sec.) (nadat de restauratie is geplaatst)	4'30''

HET PLAATSEN VAN DE PASTE PAK CARTRIDGE SL
1. Verzeker u ervan dat de dubbele plunjer volledig in de dispenser is geschoven (Fig. 2).
   Opmerking:
   Om de dubbele plunjer terug te schuiven, houdt u beide, het schuifblok en de ontgrendelhendel (aan de onderkant van de dispenser) tussen de vingers en trek ze samen terug.
2. Plaats de cartridge in de Paste Pak Dispenser (Fig. 3).
   Zorg ervoor dat het ▲ markeringsteken op de cartridge en het ▲ markeringsteken op de Paste Pak Dispenser tegenover elkaar staan, zoals afgebeeld. Draai dan de cartridge volledig in de juiste positie.
3. Na het plaatsen van de cartridge, schuift u de ontgrendelhendel naar voren tot hij niet verder kan (Fig. 4).
   a) Schuif de ontgrendelhendel naar voren.
   b) Druk niet op de bovenste rand.
      Opmerking:
      Om de cartridge te verwijderen, trek de ontgrendelhendel volledig terug en draai de cartridge tot de markeringen weer tegenover elkaar staan.

A. CEMENTEERTECHNIEK – AUTOMATISCH MENGEN MET DE GC FujiCEM 2 Mengnaald SL
1. PREPAREREN VAN HET ELEMENT
   a) Prepareer het element op de gebruikelijke wijze. Gebruik voor pulpa-overkapping calciumhydroxide.
   b) Reinig het geprepareerde element met puimsteen en water.
      Opmerking:
      1) NaClO, EDTA of chloorhexidine kunnen worden gebruikt om het geprepareerde element te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen zoals H_2O_2 (waterstofperoxide) en andere desinfectantia daar deze de hechtsterkte kunnen doen verminderen.
      2) Voor een optimale hechting kan het oppervlak van het element zonodig 20 seconden met GC Fuji PLUS CONDITIONER behandeld worden.
   c) Spoel grondig met water. Droog door te deppen met een katoenen watje of door zachtjes te blazen met een luchtspuit. NIET UITDROGEN. Het behandelde oppervlak moet nog enigszins vochtig zijn (glinsteren).
2. PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
   Zorg ervoor dat de restauratie wordt voorbehandeld volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant.
3. EXTRUDEREN EN AUTOMATISCH MENGEN
   a) Verwijder de dop van de cartridge.
   b) Controleer voor ieder gebruik of de pasta's bij de twee openingen van de cartridge-tip op gelijke hoogte zijn, om van een gelijkmatige uitstroom verzekerd te zijn.
      Opmerking:
      Indien de cartridge voor het eerst wordt gebruikt of langere tijd niet is gebruikt, druk dan een beetje pasta uit beide openingen (Fig. 5).
   c) Bevestig de GC FujiCEM 2 Mengnaald SL op de cartridge. Druk de mengtip volledig tot aan het einde (Fig. 6-1). Houd de zijkanten van het schuifdeel vast en schuif naar voren om de mengtip te blokken. (Fig.6-2).
      Opmerking:
      1) Controleer of de GC FujiCEM 2 Mengnaald SL goed is bevestigd op de cartridge. Zo niet, verwijder de GC FujiCEM 2 Mengnaald SL en bevestig deze opnieuw.
      2) Als het materiaal gekoeld is bewaard, laat dan de cartridge op kamertemperatuur komen gedurende 10 minuten.
   d) Schuif de vingergrip naar het voorste deel van de hefboom (Fig. 7).
      Opmerking:
      Spuit eerst een klein beetje op een mengblok (gebruik dit niet) alvorens het materiaal in de restauratie aan te brengen.
   e) Druk de hefboom langzaam in tijdens het in de restauratie spuiten van het materiaal.
   f) Na het aanbrengen de hefboom loslaten. Schuif het schuifdeel terug en verwijder de mengnaald (Fig. 8). Reinig de cartridge opening en herplaats de afsluitdop (Fig. 11).
      Opmerking:
      1) Laat de gebruikte GC FujiCEM 2 Mengnaald SL niet voor langere tijd op de cartridge zitten.
      2) Het overgebleven materiaal in de cartridge kan gecontroleerd worden d.m.v. de positie van het schuifblok aan de onderzijde van de dispenser. Daar de cartridge cilinders transparant zijn, kan de inhoud ook worden gecontroleerd door de zichtbare positie van de zuigers. Wanneer er nog maar een klein beetje pasta in de cartridge achterblijft, dan zal dit niet meer eruit worden gedrukt d.m.v. de GC FujiCEM 2 Mengnaald SL.
      3) Om beschadiging te voorkomen, laat de dispenser met cartridge en mengtip niet vallen.
4. CEMENTEREN
   a) Breng voldoende cement aan in de restauratie en plaats deze onmiddellijk. De restauratie met gemiddelde druk op zijn plaats houden. De verwerkingstijd is 2 minuten en 15 seconden vanaf het begin van het mengen bij 23°C (74°F). Een hogere temperatuur verkort de verwerkingstijd en een lagere temperatuur verlengt de verwerkingstijd. Handhaaf gemiddelde druk op de restauratie.
   b) Hou de restauratie gemiddeld onder druk en controleer of deze op zijn plaats blijft. Begin met het verwijderen van de overmaat zodra het cement rubberachtig aanvoelt.
   c) Met afwerken kan worden begonnen na 4 minuten en 30 seconden vanaf het moment dat de restauratie is geplaatst.

B. CEMENTEERTECHNIEK – VOOR HANDMENGING
1. PREPAREREN VAN HET ELEMENT
   Zie A.1.
2. PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
   Zie A.2.
3. EXTRUDEREN
   a) Verwijder de dop van de cartridge.
   b) Druk de hefboom in om de benodigde hoeveelheid pasta's op het mengblokje aan te brengen.
      Opmerking:
      1) Wanneer een cartridge voor het eerst wordt gebruikt of lange tijd niet is gebruikt, spuit dan een klein beetje uit de cartridge maar gebruik dit niet (Fig. 5).
      2) De vingergrip kan naar voren of naar achteren worden geschoven om de hoeveelheid uit te drukken materiaal te doseren (Fig. 9).
         1. Positie van de vingergrip voor één inlay.
         2. Positie van de vingergrip voor een kroon.
   c) Tijdens indrukken van de hefboom (Fig. 10-1) veegt u het geëxtrudeerde materiaal af door de cartridge/dispenser op het mengblokje in een opwaartse richting en naar achteren te bewegen (Fig. 10-2).
   d) Wanneer de hefboom wordt losgelaten na het extruderen, worden de pasta restanten aan de mond van de tips teruggezogen in de cartridge. Reinig de cartridge opening en herplaats de dop (Fig. 11).
      Opmerking:
      Het overgebleven materiaal in de cartridge kan worden gecontroleerd d.m.v. de positie van het schuifblok aan de onderzijde van de dispenser. Daar de cartridge cilinders transparant zijn, kan de inhoud ook worden gecontroleerd door de zichtbare positie van de zuigers.
4. MENGEN
   Smeer de pasta's na het extruderen uit, met behulp van een plastic spatel, tot een dunne laag op het mengblok. Meng grondig, in overlappende stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen ontstaan.
   Opmerkingen:
   1) In geval van een grote hoeveelheid voor 2 - 4 kronen, 15 seconden mengen.
   2) Meng de GC FujiCEM 2 pasta's niet met andere materialen.
5. CEMENTEREN
   Zie A.4. Door de cartridge in de koelkast te bewaren, wordt de verwerkingstijd verlengd.

REINIGEN / STERILISEREN VAN DE PASTE PAK DISPENSER
Voor reiniging en sterilisatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de PASTE PAK DISPENSER.

KLEUR
Licht geel

OPSLAG
Aanbevolen voor een optimaal resultaat: Bewaar op kamertemperatuur en houd weg van hitte, vocht en direct zonlicht (4-25°C).

VERPAKKINGEN
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Navulverpakking
   Paste Pack Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2) met Mengblok (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit met GC FujiCEM 2 Dispenser
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL (15), GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL voor Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit met Paste Pak Dispenser
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL (15), GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL voor Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL, Navulverpakking
   GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL voor Endo, Navullingsverpakking
   GC FujiCEM 2 Mengnaalden SL voor Endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beëindigen van de behandeling grondig naspoelen met water.
2. In geval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met water en win medisch advies in.
3. Onder bepaalde omstandigheden zijn sommige mensen gevoelig voor metalen. Indien een reactie zich voordoet, stop het gebruik van de Paste Pak Dispenser (Vernikkeld aluminium) en raadpleeg een arts.
4. Bewaar de Paste Pak Dispenser niet in de nabijheid van chemicaliën zoals jodium dat een halogeen element bevat. De dispenser kan hierdoor verkleuren.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER bevat 2% ijzerchloride. Afgeraden wordt om GC Fuji PLUS CONDITIONER te gebruiken in combinatie met producten die Epinephrine bevatten daar dit het tandvlees kan doen verkleuren.
6. Gebruik GC FujiCEM 2 niet in combinatie met eugenol bevattende materialen daar eugenol de juiste uitharding en hechting van GC GC FujiCEM 2 hindert.
7. Dit product wordt niet aanbevolen voor vullingen of voor stompopbouw.
8. De GC FujiCEM 2 Mengnaald SL (inclusief de interorale tip) zijn voor eenmalig gebruik. Hergebruik de GC FujiCEM 2 Mengnaald SL niet om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen. De GC FujiCEM 2 Mengnaald SL kan niet worden gesteriliseerd in een autoclaaf of in een chemiclaaf.
9. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in de huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS.
Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: http://www.gceurope.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen.
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren:
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical- devices/contacts_en evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental.
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening : 06/2019

Læs omhyggeligt brugsanvisningen inden brug. DA

GC FujiCEM® 2

RADIOPAQUE RESINFORSTÆRKET GLASIONOMER-RETENTIONSCEMENT

Kun til anvendelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
1. Cementering af metal-baserede inlays, onlays, kroner og broer
2. Cementering af komposit inlays, onlays, kroner og broer
3. Cementering af hel keramiske inlays
4. Cementering af keramik (f.eks zirkonium, lithium disilicate osv) inlays, onlays, kroner og broer
5. Cementering af metal, keramiske og fiber stifter

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaoverkapning.
2. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

FORTEGNELSE OVER KOMPONENTER (Fig. 1)
A. Paste Pak Magasin SL
   1. Hætte 2.Inderste stempel
   3. Magasinspids 4. røret
B. Paste Pak Dispenser
   5. Stempel 6. Greb til justering af dosis 7. Doseringsarm
   8. Bevægelig udløserknap 9. Stempel udløser
C. GC FujiCEM 2 Blandespids SL (Slide & Lock)
   GC FujiCEM 2 Blandespids SL til Endo (med intraoral tip)

BRUGSANVISNING

Pasta/ Pasta forhold (g/g)	2.0 / 1.0
Blandetid (sek.)	10''-15''
Arbejdstid (min., sek.) (ved 23°C) (fra start af blanding)	2'15"
Finishing og polering må tidligst begynde (min., sek.)(efter afbinding af restaureringen)	4'30''

INDSÆTTELSE AF PASTE PAK MAGASINET SL
1. Kontroller at stemplet er helt trukket tilbage i dispenseren (Fig. 2).
   Bemærk:
   For at få stemplet trukket tilbage tryk på både den bevægelige udløserknap og stemplet (på undersiden af dispenseren) med fingrene og træk dem tilbage samtidigt.
2. Sæt magasinet ind i Paste Pak Dispenseren (Fig. 3).
   Anbring det ▲ mærke på magasinet udfor det ▲ mærke på DISPENSEREN. Som illustreret. Drej magasinet helt til højre position.
3. Efter indsættelse af magasinet (fjern ikke beskyttelseshætten på magasinet) trykkes stemplet fremad indtil det stopper (Fig. 4).
   a) Tryk stempel udløseren fremad.
   b) Tryk ikke på doseringsarmen.
   Bemærk:
   For at fjerne magasinet, så trækkes stemplet helt tilbage og magasinet drejes tilbage til de markerede positioner.

A. CEMENTERINGSTEKNIK – AUTOMIXING MED GC Blandespidser SL
1. PRÆPARATION
   a) Præparer tanden på sædvanligvis. Ved pulpaoverkapning, anvendes kalcium hydroxyd.
   b) Rengør den præpareredе tand med pimpsten og vand.
      Bemærk:
      1) NaClO, EDTA eller klorhexidin kan anvendes til at rense den præpareredе tand. Brug ikke produkter som indeholder H_2O_2 (hydrogen peroxide) eller andet som kan reducere bindingsstyrken
      2) Hvis det ønskes kan den præpareredе tandoverflade behandles med GC Fuji Plus Conditioner i 20 sekunder, for stærkere adhæsion.
   c) Skyl omhyggeligt med vand og tørlæg moderat (en tørlægning svarende til aftørring med en vatrulle er passende). TOTAL TØRLÆGNING MÅ IKKE FORETAGES. Det bedste resultat opnås når overfladen fremtræder let fugtig (er let glinsende).
2. PRÆPARATION AF RESTAURERINGEN
   Vær sikker på at restaureringen er præpareret og håndteret i henhold til producentens anvisninger.
3. DISPENSERING OG AUTOMIXING
   a) Fjern hætten på magasinet.
   b) Kontroller før brug de to åbninger på magasinet og check at niveauet på de 2 pastaer er det samme og at der kan komme materiale ud af begge åbninger.
      Bemærk:
      Ved anvendelse første gang/ eller når magasinet ikke har været brugt længe, tryk lidt materiale ud før blandespidsen sættes på (Fig. 5).
   c) Sæt GC blandespids SL på patronen. Tryk spidsen helt på plads. Tag fat på siden af røret og skub røret fremad for at låse blandespidsen (Fig. 6-1 og Fig. 6-2).
      Bemærk :
      1) Vær sikker på at GC Blandespidser SL er korrekt påsat, hvis ikke så fjernes den og der startes forfra.
      2) Såfremt materialet har været opbevaret i køleskab, så opbevares magasinet ved rumtemperatur i ca.10 minutter.
   d) Juster mængden af materiale ved at indstille grebet på doseringsarmen (Fig. 7).
      Bemærk:
      Før materialet placeres i restaureringen, så tryk lidt ud på en blandeblok.
   e) Tryk langsomt doseringsarmen ned for at få materialet ind i restaureringen.
   f) Efter dispensering, udløses stemplet. Træk røret tilbage og fjern blandespidsen. Rens magasinets spidser og sæt hætten på igen (Fig. 11).
      Bemærk:
      1) Lad ikke den brugte GC FujiCEM 2 Blandningsspids SL blive på magasinet i længere tid.
      2) Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at kikke på positionen af knappen i glideskinne på undersiden af dispenseren. Idet magasinet har gennemsigtige spidser, kan man ved at se stemplet i magasinet, afgøre hvor meget materiale der er tilbage. Ved et bestemt minimum af materiale tilbage i magasinet, så kan dette ikke længere presse ud af GC FujiCEM 2 Blandespidser SL.
      3) For at undgå skader, tab ikke dispenseren med magasinet og blandespids.
4. CEMENTERING
   a) Dæk indersiden af restaureringen med passende mængde cement, og sæt den på plads herefter. Arbejdstiden er 2 minutter 15 sekunder fra start af blandingen ved 23° Højere temperature vil forkorte arbejdstiden og lavere temperature vil forlænge den. Opretholdet moderat tryk.
   b) Opretholdet moderat tryk og vær sikker på at restaureringen forbliver på plads. Fjern overskudscement med en scaler når cementen føles gummiagtig.
   c) Finishering kan starte efter 4 ½ minut efter placering af restaureringen.

B. CEMENTERINGSTEKNIK – HÅNDBLANDING
1. PRÆPARATION
   Se: sektion A 1.
2. PRÆPARATION AF RESTAURERINGEN
   Se: sektion A 2.
3. DISPENSERING
   a) Fjern hætten på magasinet.
   b) Tryk på doseringsarmen for at få den ønskede mængde materiale ud på blandeblokken.
      Bemærk:
      1) Ved anvendelse første gang/ eller når magasinet ikke har været brugt længe, tryk lidt materiale ud på blandeblokken (Fig. 5).
      2) Grebet på doseringsarmen kan skubbes frem og tilbage for at justere den ønskede mængde materiale ud (Fig. 9).
         1. Position af grebet til et inlays.
         2. Position af grebet til en krone.
   c) Medens der trykkes på doseringsarmen (Fig. 10-1), løftes dispenseren til lodret og materialet trykkes ud på blandeblokken. (Fig. 10-2).
   d) Når doseringsarmen slippes efter dispensering, så skal overskydende materiale renses af spidserne på magasinet og hætten sættes på (Fig. 11).
      Bemærk:
      Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at kikke på positionen af knappen i glideskinne på undersiden af dispenseren. Idet magasinet har gennemsigtige spidser, kan man ved at se stemplet i magasinet, afgøre hvor meget materiale der er tilbage. Ved et bestemt minimum af materiale tilbage i magasinet, så kan der ikke dispenseres mere ud af magasinet.
4. BLANDING
   Efter dispensering, spredes de 2 pastaer ud til et tyndt lag på blandeblokken med en plastikspatel. Bland omhyggeligt med overlappende bevægelser i 10 sekunder. Vær omhyggelig med ikke at få luftbobler blandet in i materialet.
   Bemærk:
   1) Store mængder af materiale kræver længere blandetid – 15 sekunder.
   2) Bland ikke GC FujiCEM 2 pastaer med andre materialer.
5. CEMENTERING
   Se: sektion A 4. Opbevaring af magasinet i køleskab vil give længere arbejdstid.

RENGØRING / STERILISATION AF PASTE PAK DISPENSER
Rengøring og sterilisation af PASTE PAK DISPENSER, se venligst brugsanvisningen for denne.

FARVE
Lysegul

OPBEVARING
For optimale egenskaber anbefales det, at opbevare det i rumtemperatur væk fra varme, fugt og direkte sollys (4-25°C).

PAKNING
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak Magasin SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Blandespidser SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Refil
   Paste Pack Magasin SL (13,3g / 7.2 mL) (2) med blandeblok (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit med GC FujiCEM 2 Dispenser
   Paste Pak Magasin SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Blandespidser SL (15), GC FujiCEM 2 Blandespidser SL til Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit med Paste Pak Dispenser
   Paste Pak Magasin SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Blandespidser SL (15), GC FujiCEM 2 Blandespidser SL til Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Blandespidser SL, Refil pakke
   GC FujiCEM 2 Blandespidser SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Blandespidser SL for Endo, Refil pakke
   GC FujiCEM 2 Blandespidser SL for Endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

BEMÆRK
1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløddelsvæv eller huden: så fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldspellet, fugtet med vand. Skyld rigeligt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller kokos smør som isolering af operationsområdet.
2. I tilfælde af at materialet kommer i øjnene skylles omhyggeligt med vand og læge konsulteres.
3. I sjældne tilfælde kan metal afstedkomme allergiske reaktioner hos nogle personer. Iagttages allergiske reaktioner anbefales det at brug af Paste Pak Dispenser (nikkel-platineret) ophører og der henvises til en læge.
4. Opbevar Paste Pak Dispenser væk fra kemiske væsker ellers kan den misfarves.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER indeholder 2 % jernklorid. Derfor anbefales det ikke, at anvende GC Fuji PLUS CONDITIONER i kombination med produkter som indeholder adrenalin. Dette kan resultere i misfarvning af oralt væv.
6. Anvende ikke GC FujiCEM 2 i kombination med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt afbinding og binding af materialet.
7. Dette produkt er ikke indiceret til fyldninger eller core build-up.
8. GC FujiCEM 2 Blandespidser SL (inkl intraoral tip) er til engangsbrug. For at undgå krydskontaminering må blandespidsen ikke genbruges. GC FujiCEM 2 Blandespidser SL kan ikke steriliseres (kemisk) eller autoklaveres
9. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU kan være klassificeret som farlige i henhold til GHS.
Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på: http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot

RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden.
Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem:
vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet

Sidst revideret : 06/2019

Läs noggrant anvisningarna innan användning. SV

GC FujiCEM® 2

RÖNTGENKONTRASTERANDE FÖRSTÄRKT GLASJONOMER FÖR CEMENTERING

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. Cementering av metallbaserade inlägg, onlays, kronor och broar
2. Cementering av resinbaserade inlägg, onlays, kronor och broar
3. Cementering av helkeramiska inlägg
4. Cementering av hög styrka (t.ex. zirkoniumoxidbaserad, litium disilikat etc.) alla keramiska inlägg, onlays, kronor och broar.
5. Cementering av metall-, keramik- och glasfiberstift

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. Ifall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten och remittera till läkare.

FÖRTECKNING AV INGÅENDE KOMPONENTER (Fig. 1)
A. Paste Pak patron SL
   1. Lock 2. Inre påskjutningskolv
   3. Patronspets 4.Hylsan
B. Paste Pak Dispenser
   5. Pistong 6. Doseringsguide 7. Hävarm
   8. Rörligt block 9. Frigöringsmekanism
C. GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL
   (Slide & Lock systemet)
   GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL för Endo
   (med intraoral tip)

BRUKSANVISNING

Pasta / Pasta relation (g/g)	2.0 / 1.0
Blandningstid (sek.) 10''-15''	10''-15''
Arbetstid (min., sek.) (vid 23°C) (från start av blandning)	2'15"
Slutlig finishering kan påbörjas (min., sek.) (efter fastsättning av restaurationen)	4'30''

LADDNING AV PASTE PAK CARTRIDGE
1. Kontrollera att dispenserns pistong är helt tillbakadragen (Fig. 2).
   OBS:
   För att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på det rörliga blocket (på undersidan av dispensern) med fingrarna och dra det tillbaka.
2. Laddning av patronen i Paste Pak dispensern (Fig. 3).
   Försäkra dig om att linjera ▲ - märket på patronen med ▲ -märket på Paste Pak dispensern enligt fig. Vrid sedan patronen helt till dess rätta position.
3. Efter laddning av patronen, för pistongen framåt till stopp (Fig. 4).
   a) Tryck frigörningsknappen för pistongen framåt.
   b) Tryck inte på ovansidan.
   OBS:
   För att avlägsna patronen, dra tillbaka pistongen helt och vrid patronen tillbaka till den markerade positionen.

A. CEMENTERINGSTEKNIK – AUTOMIX MED GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL
1. PREPARATION AV TANDEN
   a) Preparera tanden på sedvanligt sätt. Använd kalciumhydroxid för pulpaöverkappning.
   b) Rengör den preparerade tanden med pimpsten och vatten.
      OBS:
      1) NaClO, EDTA eller klorhexidin kan användas för rengöring av den preparerade tanden. Använd inte substanser såsom H_2O_2 (väteperoxid) och andra typer av desinfektionsmedel som kan störa bindningsstyrkan.
      2) Använd GC Fuji Plus Conditioner under 20 sekunder på den preparerade tanden för optimal adhesion.
   c) Skölj noggrant med vatten. Torka försiktigt med bomullspellet eller blästra lätt med oljefri luft. DEHYDRERA INTE. De preparerade ytorna ska se lätt fuktiga ut (glittrande).
2. PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN
   Försäkra dig om att ersättningen är förbehandlad enligt tillverkarens instruktioner.
3. DOSERING OCH AUTOMIX
   a) Avlägsna locket.
   b) Innan dosering, kontrollera att pastan är på samma nivå i patronens båda cylindrar för att erhålla ett jämt utflöde.
      OBS:
      Innan dosering från en ny patron, eller patron som inte använts på ett tag, tryck ute lite pasta för att säkerställa att pastan kommer ut från båda cylindrarna (Fig. 5-2).
   c) Fäst GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL på patronen. Skjut blandningsspetsen helt i botten. (Fig. 6-1) Håll i sidorna på hylsan och skjut den framåt för att låsa blandningsspetsen (Fig. 6-2).
      OBS:
      1) Försäkra dig om att blandningsspetsen sitter ordentligt fast på patronen. Om inte, avlägsna den och försök igen.
      2) Låt patronen vara framme i rumstemperatur under 10 minuter innan användning ifall materialet har förvarats i kylskåp.
   d) Sätt doseringsguiden i det främre läget (Fig. 7).
      OBS:
      Tryck ut en liten mängd blandat material på ett blandningsblock innan dosering av materialet i ersättningen.
   e) Tryck långsamt ner hävarmen för dosering av materialet i ersättningen.
   f) Släpp hävarmen efter dosering. Skjut hylsan bakåt och ta bort GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL (Fig. 8). Rengör patronens utlopp och sätt på locket (Fig. 11).
      OBS:
      1) Lämna inte den använda GC Blandningsspetsen SL kvar på patronen under en längre tid.
      2) Mängden överskott i patronen framgår av positionen på det rörliga blocket på undersidan av dispensern. Då patronen har genomskinliga cylindrar kan överskott också bekräftas av positionen på den inre påskjutningskolven som man ser genom cylindrarna. När endast en liten mängd pasta återstår i patronen kan den vara svårt att dosera med en GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL.
      3) För att undgå skador, tappa inte dispensern med magasin och blandningsspets.
4. CEMENTERING
   a) Täck den inre ytan av ersättningen med tillräckligt mycket cement och sätt omedelbart på plats. Arbetstiden är 2 minuter 15 sekunder från blandningsstart vid 23°C (74°F). Högre temperatur förkortar arbetstiden och lägre temperatur förlänger densamma. Behåll ett måttligt tryck på restaurationen.
   b) Vidhåll moderat tryck och se till att ersättningen sitter som den ska. Avlägsna överskottscement med en scaler när cementet är gummiaktigt.
   c) Finishering kan påbörjas 4 minuter 30 sekunder efter att ersättningen varit på plats in situ.

B. CEMENTERINGSTEKNIK– BLANDNING FÖR HAND
1. PREPARATION AV TANDEN
   Se: sektion A1.
2. PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN
   Se: sektion A2.
3. DOSERING
   a) Avlägsna locket.
   b) Tryck långsamt ner hävarmen för dosering av önskad mängd material på blandningsblocket.
      OBS:
      1) Innan dosering, kontrollera att pastan är på samma nivå i patronens båda cylindrar för att erhålla ett jämt utflöde (Fig. 5).
      2) Doseringsguiden kan föras framåt eller bakåt för att justera mängden material som ska doseras (Fig. 9).
         1. Justera positionen av doseringsguiden vid cementering av ett inlägg.
         2. Justera positionen av doseringsguiden vid cementering av en krona.
   c) Medan hävarmen trycks ned (Fig. 10-1), bedöm och kapa lämplig mängd material genom att vända patron och dispenser till upprättstående läge på blandningsblocket (Fig. 10-2).
   d) När hävarmen släpps efter doseringen dras överskottet i spetsarna in i patronen. Rengör patronens spets och sätt på locket (Fig. 11).
      OBS:
      Mängden överskott i patronen framgår av positionen på det rörliga blocket på undersidan av dispensern. Då patronen har genomskinliga cylindrar kan överskott också bekräftas av positionen på den inre påskjutningskolven som man ser genom cylindrarna.
4. BLANDNING
   Efter dosering, blanda materialet och sprid ut det i ett tunt lager på blandningsblocket med en plastspatel. Blanda noggrant med överlappande rörelser i 10 sek. Undvik att blanda in luftbubblor.
   OBS:
   1) Större mängd pasta behöver längre blandningstid (15 sekunder).
   2) Blanda inte GC FujiCEM 2 med andra produkter.
5. CEMENTERING
   Se: sektion A4. Ifall längre arbetstid önskas, förvara patronen i kylskåp.

RENGÖRING / AUTOKLAVERING AV PASTE PAK DISPENSER
För rengöring och autoklavering av PASTE PAK DISPENSER, hänvisar vi till respektive bruksanvisning.

FÄRG
Ljusgul

FÖRVARING
Rekommenderas för optimal prestanda, förvaras i rumstemperatur borta ifrån värme, fukt och direkt solljus (4-25°C).

FÖRPACKNINGAR
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 ml) (2), GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Refill
   Paste Pack Cartridge SL (13,3g / 7.2 ml) (2) med blandningsblock (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Start kit med GC FujiCEM 2 Dispenser
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 ml) (1), GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL (15), GC FujiCEM 2 Blandningsspets SL för Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

Fig. 14

GC FujiCEM® 2

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges
2. Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges
3. Cementation of all ceramic inlays
4. Cementation of high strength (e.g. zirconia based, lithium disilicate etc.) all ceramic inlays, onlays, crowns and bridges
5. Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.
2. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

IDENTIFICATION OF PARTS (Fig. 1)

A. Paste Pak Cartridge SL
   1. Cover 2.Inner plunger 3. Cartridge tip 4. Sleeve
B. Paste Pak Dispenser
   5. Piston 6. Adjusting guide 7. Lever 8. Sliding block
   9. Piston release
C. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Slide & Lock system)
   GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (with intraoral tip)

DIRECTIONS FOR USE

Paste / Paste ratio (g/g)	2.0 / 1.0
Mixing time (sec.)	10"-15"
Working time (min., sec.) (at 23°C) (from start of mixing)	2'15"
Final finishing commencing time (min., sec) (after seating the restoration)	4'30"

PASTE PAK CARTRIDGE SL LOADING

1. Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser (Fig. 2).
   Note :
   To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.
2. Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser (Fig. 3). Ensure the ▲ mark on the cartridge lines up with the ▲ mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated. Then turn the cartridge fully to the right position.
3. After cartridge loading, push the piston release forward until it stops (Fig. 4).
   a) Push the piston release forward.
   b) Do not push the upper side.
      Note :
      To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.

A. CEMENTATION TECHNIQUE – AUTOMIXING WITH GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL

1. TOOTH PREPARATION
   a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
   b) Clean the prepared tooth with pumice and water. Note:
      1) **NaClO, EDTA or Chlorhexidine can be used to clean the prepared tooth. Do not use substances like H_2O_2 (hydrogen peroxide) and others disinfectants as these may lower the bond strength.**
      2) Use GC Fuji Plus Conditioner on the prepared tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion.
   c) Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist (glistening).
2. RESTORATION PREPARATION
   Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturers instructions.
3. DISPENSING AND AUTOMIXING
   a) Remove the cartridge cover.
   b) **Before every use, check the two openings of the cartridge tip and confirm the pastes are at the same level to ensure even flow from the cartridge.**
      Note:
      Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5-2).
   c) Attach the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL on the cartridge. Push the mixing tip completely until the end. (Fig. 6-1) Hold the sides of sleeve and slide it forward to lock the mixing tip (Fig. 6-2).
      Note :
      1) Make sure the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL is securely attached to the cartridge. If not, remove the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL and reattach.
      2) If the material has been refrigerated, leave the cartridge in room temperature for 10 minutes.
   d) Set the adjusting guide to the front of the lever (Fig. 7).
      Note:
      Before dispensing the material into the appliances, bleed a small amount of the mixed paste on a pad.
   e) Slowly depress the lever to dispense material into the appliance.
   f) After dispensing, release the lever. Slide the sleeve backward and remove theGC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Fig. 8). Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover (Fig. 11).
      Note :
      1) Do not leave the used GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL on the cartridge for a long period of time.
      2) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders. When only a small amount of paste remains in the cartridge, the paste may not be dispensed from the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL.
      3) To avoid damage, do not drop the dispenser with the cartridge and mixing tip.
4. CEMENTATION
   a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 15 seconds from start of mixing at 23°C (74°F). Higher temperature will shorten the working time and lower temperature will prolong the working time. Maintain moderate pressure.
   b) Maintain moderate pressure and make sure the restoration remains in place. Start removing excess cement with a scaler when the excess cement feels rubbery.
   c) Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration.

B. CEMENTATION TECHNIQUE – HANDMIXING

1. TOOTH PREPARATION
   Refer to A. 1.
2. RESTORATION PREPARATION
   Refer to A. 2.
3. DISPENSING
   a) Remove the cartridge cover.
   b) Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad.
      Note :
      1) Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5).
      2) The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed (Fig. 9).
      1. Position of adjusting guide for one inlay.
      2. Position of adjusting guide for one crown.
   c) While depressing the lever (Fig. 10-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 10-2).
   d) When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover (Fig. 11).
      Note :
      The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders.
4. MIXING
   After dispensing, spread the two pastes thinly on the mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly, with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.
   Note :
   1) Larger amount of paste requires a longer mixing time (15 seconds).
   2) Do not mix GC FujiCEM 2 pastes with other materials.
5. CEMENTATION
   Refer to A. 4. Refrigeration of the cartridge is recommended to extend the working time.

CLEANING / STERILIZATION OF PASTE PAK DISPENSER

For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer to the respective instructions for use.

SHADE

Light Yellow

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and sunlight (4-25°C).(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Refill
   Paste Pack Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (2) with mixing pad (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with GC FujiCEM 2 Dispenser
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with Paste Pak Dispenser
   Paste Pak Cartridge SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, Refill pack
   GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo, Refill pack
   GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of Paste Pak Dispenser(nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen element. Otherwise the dispenser may discolor.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2%Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
6. Do not use GC FujiCEM 2 in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC FujiCEM 2 from setting or bonding properly.
7. This product is not indicated for filling or core build-up.
8. The GC Mixing Tip SL (including intraoral tip) is for single use only. To prevent cross contamination between patients, do not reuse the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL . The GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL cannot be sterilized in an autoclave or
9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 12/2017

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC FujiCEM® 2

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ПОДСИЛЕН ГЛАС-ЙОНОМЕР ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ

1. Цементиране на инлеи, онлеи, коронки и мостове с металова основа.
2. Цементиране на композитни инлеи, онлеи, корони и мостове.
3. Цементиране на изцяло керамични инлеи, онлеи, корони и мостове от керамика с висока якост (например циркониева базирани, литий дисилитов т.н.).
5. Цементиране на метални, керамични и фибро- щифтове.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

1. Пулпно покритие.
2. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои пациенти. При такива реакции, прекратете употребата и потърсете лекарска помощ.

ОЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ (Фиг. 1)

A. Paste Pak Картуш SL
   1. Капачка 2.Вътрешно бутало 3. Накрайник на картуша 4. Ръкав
B. Paste Pak Диспенсер
   5. Бутало 6. Плъзгач 7. Дозиращ лост 8.Блокиращ лост
   9. Отключващ лост
B. GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (система Slide & Lock)
   GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL за Ендо (с интраорален накрайник)

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение паста/паста (g/g)	2.0 / 1.0
Време за смесване (сек.)	10"-15"
Време за работа (мин.сек.) (при 23 °C) (от началото на смесването)	2'15"
Окончателно финиране (след поставянето на възстановването)(мин,сек.)	4'30"

ЗАРЕЖДАНЕ НА PASTE PAK КАРТУША SL

1. Уверете се, че буталото е напълно прибрано в диспенсера. (Фиг. 2).
   Забележка:
   За да върнете буталото назад, хванете едновременно блокиращия и отключващия лост (в долната част на диспенсера) с пръсти и ги плъзгайте назад.
2. Поставете картуша в Paste Pak Диспенсера. (Фиг. 3).
   Маркирите на картуша и диспенсера трябва да съвпаднат, както е показано. След това завъртете картуша до крайно дясно положение.
3. След зареждането на картуша, плъзнете освобождаващия лост до край напред. (Фиг. 4)
   a) Избутайте освобождаващия лост напред.
   b) Не бутайте горната страна.
      Забележка:
      За да извадите картуша, издърпайте докрай буталото и завъртете картуша до отбелязаната позиция.

A. ТЕХНИКА НА ЦИМЕНТИРАНЕ – АВТОМАТИЧНО СМЕСВАНЕ
GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL

1. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
   Погледнете А.1.
2. ПОДГОТОВКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
   Погледнете А. 2.
3. ДОЗИРАНЕ
   a) Свалете капачката на картуша.
   b) Натиснете лоста за дозиране на желаното количество от пастите върху смесителното блокче.
      Забележка :
      1) Преди дозиране на материала за първи път или след продължителен интервал без употреба, изхвърлете малко количество докато се изравнят двете пасти (Фиг.5).
      2) Чрез преместването на плъзгача напред-назад, може да се промени количеството на дозирания материал. (Фиг.9).
      1. Позициониране на плъзгача за един инлей.
      2. Позициониране на плъзгача за една корона.
   c) Докато натискате лоста (Фиг. 10-1), изравнете и отъкснете екструдирания материал от накрайника на картуша, чрез придвижване на картуша и диспенсера в изправено положение върху блокчето за смесване. (Фиг. 10-2)
   d) След отпускането на лоста след дозиране, остатъчната паста в накрайника се прибира в картуша. Почистете накрайника и поставете отново капачката (Фиг.11).
      Забележка:
      Количеството на пастата в картуша може да се провери, чрез позицията на блокиращия лост от долната страна на диспенсера. Тъй като картуша има транспарентен край, може да се види количеството на останалата паста, според позицията на вътрешното буталото.
4. СМЕСВАНЕ
   След дозиране, разстелете двете пасти в тънък слой върху блокчето за смесване, посредством пластмасова шпатула. Смесете напълно, с кръгови движения, за 10 сек. Внимавайте да не включите въздушни мехурчета.
   Забележка:
   1) Когато ВИ е необходимо по-голямо количество, е необходимо повече време за смесване (15 сек.).
   2) Не смесвайте пастите на GC FujiCEM 2 с други материали.
5. ЦИМЕНТИРАНЕ
   Погледнете А.4. Изстудяването на картуша в хладилник се препоръчва за удължаване времето за работа.

ПОЧИСТВАНЕ / СТЕРИЛИЗИРАНЕ НА PASTE PAK ДИСПЕНСЕРА

За почистване и стерилизиране на PASTE PAK ДИСПЕНСЕРА, погледнете съответните инструкции за употреба.

ЦВЯТ

Светло жълт

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимално представяне се препоръчва, да се съхранява при стайна температура, далеч от източници на топлина, влага и пряка слънчева светлина (4-25°C). (Срок за съхранение - 2 години от датата на производство)

ОПАКОВКИ

1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak Картуш SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Допълнително
   Paste Pack Картуш SL (13,3g / 7.2 mL) (2) със смесително блокче (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Стартов комплект с GC FujiCEM 2 Дозатор
   Paste Pak Картуш SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (15), GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL за Ендо (5), GC FujiCEM 2 блокче (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Стартов комплект с Paste Pak Дозатор
   Paste Pak Картуш SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (15), GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL за Ендо (5), Paste Pak Дозатор (1)
5. GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL, Допълваща опаковка
   GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL за Ендо, Допълнителна опаковка
   GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL за Ендо (10)
7. Paste Pak Дозатор (1)
8. GC FujiCEM 2 блокче (1)

ВНИМАНИЕ

1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожа, премахнете ведната с памучен тупфер, напоен в алкохол. Промийте обилно с вода. За да избегнете контакт, може да използвате кофердам и/или какаово масло, за да изолирате операционното поле от кожата или оралните тъкани.
2. В случай на контакт с очите, промийте ведната обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
3. В редки случаи метали може да причинят свръхчувствителност. В такъв случай прекратете употребата на Paste Pak Диспенсера (никелиран алуминий) и потърсете лекарска помощ.
4. Съхранявайте Paste Pak Диспенсера далеч от химикали, като йодна тинктура, съдържащи халогенни елементи. В противен случай диспенсера може да се оцвети.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER съдържа 2% железен хлорид. Не се препоръчва употребата на GC Fuji PLUS CONDITIONER с продукти, съдържащи Адреналин (Епинефрин), тъй като могат да оцветят оралните тъкани.
6. Не използвайте GC FujiCEM 2 в комбинация с евгенол съдържащи материали, тъй като евгенолът може да наруши нормалното втвърдяване и свързване на GC FujiCEM 2.
7. Този продукт не е показан за обтурации
8. GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL (включително интраорални връх) е само за еднократна употреба. За да се предотврати кръстосаното замърсяване между пациентите, не използвайте повторно GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL. GC FujiCEM 2 Смесителен накрайник SL не може да се стерилизира в автоклав или химикали.
9. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящата ИЗУ могат да бъдат класифицирани като опасни според GHS.
Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност на разположение на: http://www.gceurope.com
Могат да бъдат изискани и от Вашия доставчик.

Последна редакция : 12/2017

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

GC FujiCEM® 2

RADIOPAKNÍ ZESÍLENÝ SKLOIONOMERNÍ FIXAČNÍ CEMENT

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE

1. Cementování všech typů kovových korunek, inlejí, onlejí, korunek a můstků.
2. Cementování všech typů pryskyřičných inlejí, onlejí, korunek a můstků.
3. Cementování všech keramických inlejí.
4. Cementování velkých prací z vysoce pevné keramiky (např. na bázi zirkonu, lithium disilikátu atd.), včetně inlejí, onlejí, korunek a můstků.
5. Cementování kovových a keramických čepů, a také čepů ze skelného vlákna.

KONTRAINDIKACE

1. Přímé překrytí pulpy.
2. V ojedinělých případech, můžou být výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, ihned přerušit s uporabou a vyhledejte lékaře.

IDENTIFIKACE DÍLŮ (obr. 1)

A. Paste Pak kartuše SL
   1. Víčko 2. Zátka 3. Koncovka kartuše 4. Pohyblivé pouzdro
B. Paste Pak dávkovač
   5. Píst 6. Jezdec 7. Páka 8. Posuvný blok 9. Zpětná páka
C. GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (zámkový systém)
   GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL pro Endo (s intraorální koncovkou)

NÁVOD K POUŽITÍ

Paste/pasta poměr (g/g)	2.0 / 1.0
Míchací čas (sek.)	10"-15"
Pracovní čas (min., sek.) (při 23°C) (od začátku míchání)	2'15"
Počátek konečného opracování (min., sek.) (po ztuhnutí materiálu)	4'30"

VLOŽENÍ PASTE PAK KARTUŠE SL

1. Ujistěte se, že čep je kompletně vytažen z aplikátoru (obr. 2)
   Poznámka:
   Pro vytažení čepu podržte posuvný blok a uvolněte zpětnou páku (na spodní straně aplikátoru) a stlačte ji zpět.
2. Vložte kartuši do Paste Pak dávkovače (obr. 3). Zajistěte, že značka trojúhelníku na kartuši je v úrovni se stejnou značkou na Paste Pak dávkovači, viz. obrázek. Potom kartuši otočte do správné pozice.
3. Po vložení kartuše zatlačte na posuvný blok kupředu až na doraz (obr. 4)
   a) Zatlačte na zpětnou páku vpřed.
   b) Netlačte na horní stranu.
      Poznámka:
      Pro vyjmutí kartuše zcela vytáhněte čep a otočte kartuši zpět do označené pozice.

A. ТЕХНИКА С ЦЕМЕНТОВАНЕ – АВТОМАТИЧНО МЕСЕНЕ С GC FujiCEM 2 Mischací koncovky SL

1. PŘÍPRAVA ZUBU
   Viz bod A.1.
2. PŘÍPRAVA NÁHRADY
   Viz bod A.2.
3. DÁVKOVÁNÍ
   a) Sejměte víčko kartuše.
   b) Stlačte páku a vytlačte požadované množství past na míchací podložku.
      Poznámka:
      1) Před vytlačením prvního materiálu z nové kartuše nebo po delším nepoužívání vytlačte malé množství past z kartuše (obr. 5).
      2) Jezdec může být posunut vpřed nebo vzad z důvodu změny požadovaného množství vytlačeného materiálu (obr. 9)
      1. Pozice jezdce pro jednu inlej.
      2. Pozice jezdce pro jednu korunku.
   c) Zatímco stlačujete páku (obr. 10-1) zarovnejte a odřízněte vytlačený materiál ostřím hrotu kartuše do svislé polohy na míchací podložce (obr. 10-2).
   d) Když po vytlačení uvolníte páku, pasty v koncovkách jsou nasátý zpět do kartuše. Očistěte konec kartuše a nasaďte víko (obr. 11).
      Poznámka:
      Množství zbytkového materiálu v kartuši může být posouzeno dle pozice zpětné páky na spodní straně dávkovače. Protože má kartuše průhledné válce, může být zbytkové množství zjištěno také dle pozice zátky, viditelné v kartuši. Pokud je v kartuši pouze malé zbytkové množství, nemusí být dávkována za pomoci GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL.
   e) Z důvodu poškození neodkládejte dávkovač s kartuší a míchací koncovkou.
4. CEMENTOVÁNÍ
   a) Pokryjte dostatečným množstvím cementu vnitřní povrch náhrady a okamžitě usaďte. Pracovní čas je 2 minuty 15 sekund od začátku míchání při teplotě 23°C (74°F). Vyšší teplota zkrátí pracovní čas a nižší teplota pracovní čas prodlouží. Udržujte mírný tlak.
   b) Udržujte stálý mírný tlak a ujistěte se, že náhrada drží na místě. Začněte s odstraňováním přebytečného cementu nástrojem, když je jeví jako „gumový".
   c) Zakončování může být zahájeno 4 minuty 30 sekund po usazení náhrady.

B. ТЕХНИКА ЦЕМЕНТОВАНИ – РЪЧНО МЕСВАНЕ

1. PŘÍPRAVA ZUBU
   Stejné jak A.1.
2. PŘÍPRAVA NÁHRADY
   Stejné jak A.2.
3. DÁVKOVÁNÍ
   a) Sejměte víčko kartuše.
   b) Stlačte páku a vytlačte požadované množství past na míchací podložku.
      Poznámka:
      1) Před vytlačením prvního materiálu z nové kartuše nebo po delším nepoužívání vytlačte malé množství past z kartuše (obr. 5).
      2) Jezdec může být posunut vpřed nebo vzad z důvodu změny požadovaného množství vytlačeného materiálu (obr. 9)
      1. Pozice jezdce pro jednu inlej.
      2. Pozice jezdce pro jednu korunku.
   c) Zatímco stlačujete páku (obr. 10-1) zarovnejte a odřízněte vytlačený materiál ostřím hrotu kartuše do svislé polohy na míchací podložce (obr. 10-2).
   d) Když po vytlačení uvolníte páku, pasty v koncovkách jsou nasátý zpět do kartuše. Očistěte konec kartuše a nasaďte víko (obr. 11).
      Poznámka:
      Množství zbytkového materiálu v kartuši může být posouzeno dle pozice zpětné páky na spodní straně dávkovače. Protože má kartuše průhledné válce, může být zbytkové množství zjištěno také dle pozice zátky, viditelné v kartuši.
4. MÍCHÁNÍ
   Po vytlačení směsného a rozprostřete materiál do tenké vrstvy na míchací podložce za použití plastové špachtle. Míchejte důkladně v příčném pohybu po dobu 10 sekund. Dávejte pozor abyste nezamíchali vzduchové bubliny.
   Poznámka:
   1) V případě většího množství pro dvě až čtyři korunky míchejte 15 sekund.
   2) Nemíchejte pasty GC FujiCEM 2 s jinými materiály.
5. CEMENTOVÁNÍ
   Stejné jak A.4.
   Pro delší pracovní čas umístěte kartuši do chladničky.

ČIŠTĚNÍ / STERILIZACE PASTE PAK DÁVKOVAČE

Pro čištění a sterilizaci PASTE PAK DÁVKOVAČE dodržujte příslušný návod k použití.

ODSTÍN

Světle žlutý

SKLADOVÁNÍ

Pro zachování optimálních vlastností se doporučuje skladovat při pokojové teplotě a chránit před horkem, vlhkem a přímým slunečním zářením (4-25 °C). (Expirace: 2 roky od data výroby)

BALENÍ

1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak kartuše SL (13,3 g / 7,2 ml) (2), GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (44)
2. GC FujiCEM 2 náhradní balení
   Paste Pak kartuše SL (13,3 g / 7,2 ml) (2) s míchacími podložkami (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s GC FujiCEM 2 dávkovačem
   Paste Pak kartuše SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL pro Endo (5), GC FujiCEM 2 dávkovač (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s Paste Pak dávkovačem
   Paste Pak kartuše SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL pro Endo (5), Paste Pak dávkovač (1)
5. GC FujiCEM 2 míchací podložky SL, náhradní balení
   GC FujiCEM 2 míchací podložky SL (20)
6. GC FujiCEM 2 míchací podložky SL pro Endo, náhradní balení
   GC FujiCEM 2 míchací podložky SL pro Endo (10)
7. Paste Pak dávkovač (1)
8. GC FujiCEM 2 dávkovač (1)

UPOZORNĚNÍ

1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte okamžitě cement bavlněným tamponem, gázou nebo houbičkou namočenou v lihu. Opláchněte vodou. Pro izolaci operačního pole (ze použít kofrdam a/nebo kakaové máslo.
2. V případě kontaktu s očima vypláchněte dobře vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V řídkých případech může kov způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, Paste Pak dávkovač (poniklovaný hliník) více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
4. Skladujte Paste Pak dávkovač oddělené od chemikálií jako jodová tinktura obsahující halogenovou složku. Mohlo by dojít ke změně barvy/odbarvení dávkovače
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chlorid železitý. Není tedy doporučeno používat GC Fuji PLUS CONDITIONER v kombinaci s produkty obsahujícími epinefrin, mohlo by dojít k potřísnění tkáně dutiny ústní.
6. Nepoužívejte GC FujiCEM 2 v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, jelikož eugenol může bránit řádnému tuhnutí a vazbě.
7. Tento produkt není indikován pro výplně nebo dostavby.
8. GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (určené intraorálních špiček) jsou jednorázové. Nepoužívejte GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL opakovaně, zamezí se tím křížové kontaminaci mezi pacienty. GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL není možné sterilizovat v autoklávu ani v chemikáliu.
9. Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, roušku a ochranný kryt očí.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS.
Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese: http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

Poslední upravené : 12/2017

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

GC FujiCEM® 2

POJAČANI RADIOOPAKNI STAKLENIONOMERNI CEMENT ZA CEMENTIRANJE

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

1. Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova s metalnom osnovom
2. Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova
3. Cementiranje punih keramičkih inleja
4. Cementiranje punih keramičkih inleja, onleja, krunica i mostova (s osnovom iz cirkonija, litij disilikata itd.) velike čvrstoće.
5. Cementiranje metalnih, keramičkih i vlaknastih sidrišta

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.
2. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije valja prekinuti uporabu Paste Pak dozatora (aluminij presvučen niklom) i potražiti liječnika.

PRIKAZ DIJELOVA (Slika 1)

A. Paste Pak patrone SL
   1. Poklopac 2. Unutarnji klip 3. Vrh patrone 4. Pomični rukavac
B. Paste Pak dozator
   5. Pistolj 6. Hvatište za prste 7. Poluga 8. Klizni zatvarač
   9. Poluga za otpuštanje
C. GC FujiCEM 2 nastavci za miješanje SL
   (Povuci i zaključaj sistem)
   GC FujiCEM2 nastavci za miješanje SL za endo
   (s intraoralnim vrhom)

UPUTE ZA UPORABU

Omjer pasta / pasta (g/g)	2.0 / 1.0
Vrijeme miješanja (sek.)	10"-15"
Radno vrijeme (min., sek.) (pri 23°C) (od početka miješanja)	2'15"
Vrijeme početka završne obrade (min., sek.) (nakon postavljanja protetskog rada)	4'30"

POSTAVLJANJE PASTE PAK PATRONE SL

1. Pistolj treba biti potpuno uvučnut u dozator (Slika 2). Važno:
   Pištolj uvučnuti tako da se prstima pritisne poluga za otpuštanje i istodobno povuče klizni zatvarač (na donjoj strani dozatora).
2. Patronu postaviti u Paste Pak dozator (Slika 3). Provjeriti da je oznaka na patroni poravnata s oznakom na Paste Pak dozatoru kako je prikazano. Zatim patronu potpuno okrenuti u točan položaj.
3. Nakon postavljanja patrone potiskivati polugu za otpuštanje prema naprijed dok se ne zaustavi (Slika 4).
   a) Polugu za otpuštanje potiskivati prema naprijed.
   b) Ne pritiskati gornju stranu.
      Važno:
      Patronu skinuti tako da se pištolj potpuno utisne, a patronu se okrene na označeni položaj.

A. ТЕХНИКА ЦЕМЕНТИРАЊА – САМОМИЈЕШАЊЕ
POMOĆU GC FujiCEM 2 nastavaka za miješanje SL

1. PRIPREMA ZUBA
   a) Zub pripremiti na uobičajeni način. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.
   b) Pripariranu površinu očistiti pjenućevom i vodom. Važno:
      1) **Na vyčištění preparovaných zubů můžete použít NaClO, EDTA nebo chlorhexidin. Nepoužívejte látky jako H_2O_2 (peroxid vodíku) a podobné dezinfekční prostředky, protože může dojít k zeslabení vazby.**
      2) Použijte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20 sekund k zesílení adheze.
   c) Důkladně opláchněte vodou. Odstraňte přebytečnou vlhkost vatovým tamponem nebo jemně vysušte vzduchem (bez oleje). NEPŘESUŠUJTE! Nejlepších výsledků dosáhnete, když se preparovaný povrch jeví vlhký, matně lesklý.
2. PŘÍPRAVA NÁHRADY
   Ujistěte se, že náhrada je připravena dle instrukcí výrobce.
3. DÁVKOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ (AUTOMIX)
   a) Sejměte víčko kartuše.
   b) Před každým použitím se ujistěte, že oba otvory kartuše jsou otevřené a pastu v obou je připravena k vytlačení na stejné úrovni otvorů kartuše.
      Poznámka:
      Před prvním vytlačením materiálu z nové kartuše nebo po delším nepoužívání vytlačte z kartuše malé množství past (obr. 5-2).
   c) Nasaďte míchací koncovku SL na kartuši. Zatlačte míchací koncovku až do konce (obr. 6-1). Držte pouzdro po obou stranách a posuňte pouzdro dopředu tak, aby byla zajištěna míchací koncovka (obr. 6-2).
      Poznámka:
      1) Ujistěte se, že GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL je pevně připojena ke kartuši. Pokud není, odejměte míchací koncovku a znovu ji připojte.
      2) Pokud byl materiál umístěn v chladničce, ponechte kartuši alespoň 10 minut při pokojové teplotě.
   d) Nastavte jezdce do polohy vpřed (obr. 7)
      Poznámka:
      Před vytlačením materiálu do náhrady, vypusťte malé množství směsné pasty na míchací podložku.
   e) Pomalu stlačujte páku a aplikujte materiál do náhrady.
   f) Po vytlačení uvolněte páku. Sklouzněte pouzdro dozátoru a vyjměte GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL (obr. 8). Očistěte konec kartuše a nasaďte víko (obr. 11).
      Poznámka:
      1) Nenechávejte použitou GC FujiCEM 2 míchací koncovku SL na kartuši po delší dobu.
      2) Množství zbytkového materiálu v kartuši může být posouzeno dle pozice zpětné páky na spodní straně dávkovače. Protože má kartuše průhledné válce, může být zbytkové množství zjištěno také dle pozice zátky, viditelné v kartuši. Pokud je v kartuši pouze malé zbytkové množství, nemusí být dávkována za pomoci GC FujiCEM 2 míchací koncovky SL.
   g) Z důvodu poškození neodkládejte dávkovač s kartuší a míchací koncovkou.
4. CEMENTOVÁNÍ
   a) Pokryjte dostatečným množstvím cementu vnitřní povrch náhrady a okamžitě usaďte. Pracovní čas je 2 minuty 15 sekund od začátku míchání při teplotě 23°C (74°F). Vyšší teplota zkrátí pracovní čas a nižší teplota pracovní čas prodlouží. Udržujte mírný

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

GC FujiCEM® 2

Na použitie len v stomatologickej praxi
v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Cementovanie všetkých typov kovových inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov.
2. Cementovanie všetkých typov živicových inlejí, onlejí, korunieka mostíkov.
3. Cementovanie všetkých keramických inlejí.
4. Cementovanie koruniek, mostíkov, inlejí a onlejí z celokeramiky s vysokou pevnosťou (napr. na báze zirkónu, litium disilikát, atď)
5. Cementovanie kovových, keramických čapov a čapov vystužených sklenenými vláknami (fiber posts).

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. V odelinených prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

IDENTIFIKÁCIA DIELOV (obr. 1)
A. Paste Pak kartuša SL
   1. uzáver 2. vnútorný piest 3. špička kartuše 4. Obijímka
B. Paste Pak dispenzér
   5. piest 6. posuvný jazdec 7. dávkovacia páka
   8. posuvný blok 9. spätná páčka
C. GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL
   (Zasúvací & Zaisťovací systém)
   GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo
   (s intraorálnou koncovkou)


Fig. 1

NÁVOD NA POUŽITIE


Fig. 2

VLOŽENIE PASTE PAK kartuše SL
1. Uistite sa, že piest je posunutý úplne dozadu (obr. 2).
   Poznámka:
   Na posunutie piestu dozadu ťahajte posuvný blok a zároveň
   ďrte stlačenú spätnú páčku (na spodnej strane aplikátora).
2. Vložte kartušu do Paste Pak dispenzéru (obr.3). Uistite sa, že značka trojuholníka na kartuši korešponduje s trojuholníkom na Paste Pack dispenzéri, viď. obrázok. Potom kartušu pootočte do správnej pozície.
3. Po vložení kartuše posuňte posuvný blok dozadu a dozrel (obr.4).
   a) spätnú páčku potlačte dopredu
   b) nestláčajte hornú stranu
   Poznámka:
   Na vyjmutie kartuše posuňte piest úplne dozadu a otočte kartušou nazad do označenej pozície.

**A. TECHNIKA CEMENTOVANIA – AUTOMATICKÉ MIEŠANIE
s GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL**
1. PRÍPRAVA ZUBA
   a) Preparujte zub bežným spôsobom. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
   b) Vyčistite preparovaný zub pemzou a vodou.
   Poznámka:
   1) **Na vyčistenie preparovaných zubov môžu byť použité NaClO, EDTA alebo chlórhexidín. Nepoužívajte iné dezinfekčné prostriedky a/alebo látky, ako je peroxid vodíka (H_2O_2), pretože môžu znížiť pevnosť väzby.**
   2) Na zlepšenie adhézie použite na preparované plochy GC Fuji PLUS CONDITIONER na 20 sekúnd.
   c) Dôkladne opláchnite vodou. Prebytočnú vlhkosť vysušte vatovým tampónom alebo jemným vyfúknutím vzduchom. NEPRESUŠUJTE!
   Najlepší výsledok dosiahnete, keď sa preparovaný povrch javí vlhký, matne lesklý.
2. PRÍPRAVA NÁHRADY
   Uistite sa, že náhrada je vyhotovená a predpripravená podľa inštrukcií výrobcu.
3. DÁVKOVANIE A MIEŠANIE (AUTOMIX)
   a) Zložte uzáver kartuše.
   b) **Pred každým použitím sa uistite, že obidva otvory kartuše sú otvorené a pasta v oboch je pripravená k vytlačeniu na rovnakej úrovni.**
   Poznámka:
   Pred vytlačením prvého materiálu z novej kartuše alebo po dlhšom nepoužívaní, vytlačte malé množstvo pasty (Obr. 5).
   c) Pripevnite GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL na kartušu. Zatlačte ju úplne do konca (Obr. 6-1). Podržte po stranách objímky a posuňte dopredu, aby sa zaistila zmiešavacia koncovka (Obr. 6-2).
   Poznámka:
   Pri použití GC FujiCEM 2 zmiešavacej koncovky SL je bezpečne nasadená na kartušu. Ak nie je, zložte ju a nasaďte znovu.
   d) Ak bol materiál umiestnený v chladničke, nechajte kartušu ohriať asporň 10 minút pri izbovej teplote.
   e) Nastavte posuvný jazdec do polohy vpred (obr. 7).
   Poznámka:
   Pred aplikáciou materiálu do zubnej náhrady, vytlačte malé množstvo zmiešanej pasty na miešaciu podložku.
   f) Pomaly stlačte dávkovaciu páku, aby ste materiál vytlačili do zubnej náhrady.
   g) Po vytlačení uvoľnite dávkovaciu páku. Posuňte objímku smerom dozadu a vyberte GC FujiCEM 2 zmiešavaciu koncovku SL (Obr.8). Očistite koniec kartuše a nasaďte uzáver (Obr. 11).
   Poznámka:
   1) Nemožnosť použitú GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL dlhšiu dobu na kartuši.
   2) Zostávajúce množstvo materiálu v kartuši môžete použiť podľa pozície posuvného bloku na strane aplikátora. Pretože kartuša je priesvitná, zostávajúce množstvo si môžete zistiť aj podľa pozície vnútorného piestu viditeľného v kartuši. Ak je pozícia tak ďaleko, že už nemáte množstvo, pastu nevytlačajte cez GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL.
   3) Dispenzér s kartušou a miešaciou koncovkou nehádžte alebo nenechajte spadnúť, lebo sa môžu poškodiť.
4. CEMENTOVANIE
   a) Aplikujte cement na vnútorný povrch náhrady a náhradu okamžite nasaďte. Pracovný čas je 2 minúty 15 sekúnd od začiatku miešania pri teplote 23°C (74°F). Vyššia teplota skráti pracovný čas a nižšia teplota pracovný čas predĺži. Udržujte miernu tlak.
   b) Udržujte stály miernu tlak a uistite sa že materiál drží. Odstráňte prebytočný cement nástrojom napr.scaler vo chvíli, keď je jeho konzistencia "gumovitá".
   c) Konečné opracovanie môžete začať 4 minúty 30 sekúnd po nasadení náhrady.

B. TECHNIKA CEMENTOVANIA –RUČNÉ MIEŠANIE
1. PRÍPRAVA ZUBA
   Ako je uvedené v kapitole A.1.
2. PRÍPRAVA NÁHRADY
   Ako je uvedené v kapitole A.2.
3. DÁVKOVANIE
   a) Zložte uzáver kartuše.
   b) Stlačte dávkovaciu páku a vytlačte požadované množstvo pasty na miešaciu podložku.
   Poznámka:
   1) Pred vytlačením prvého materiálu z novej kartuše alebo po dlhšom nepoužívaní vytlačte malé množstvo pasty z kartuše (Obr. 5).
   2) Posuvný jazdec môže byť posunutý dopredu alebo dozadu, aby sa zmenilo množstvo vytlačeného materiálu (obr.9).
      1. Pozicia pre jednu inlej.
      2. Pozicia pre jednu korunku.
   c) Kým dbáte stlačenú dávkovaciu páku (obr. 10-1) nadvihnite kartušu do zvislej polohy (obr. 10-2) a otretím o miešaciu podložku odďelte vytlačený materiál.
   d) Keď uvoľníte dávkovaciu páku, pasta v koncovej časti kartuše sa stiahne nazad do kartuše. Očistite koniec kartuše a nasaďte uzáver (Obr. 11).
   Poznámka:
   Zostávajúce množstvo materiálu v kartuši môžete použiť podľa pozície posuvného bloku na spodnej strane aplikátora. Pretože kartuša je priesvitná, zostávajúce množstvo si môžete zistiť aj podľa pozície vnútorného piestu viditeľného v kartuši.
4. MIEŠANIE
   Po vytlačení zmiešajte a rozotrite material do tenkej vrstvy na miešacej podložke pastelovej špachtle. Miešajte dôkladne rýchlymi pohybmi počas 10 sekúnd. Dávajte pozor, aby ste nezamiešali vzduchové bubliny.
   Poznámka:
   1) Obe pasty majú podobnú farbu, takže dávajte pozor, aby ste ich dobre premiešali. V prípade, že miešate väčšie množstvo materiálu, treba predĺžiť čas miešania (15 sekúnd).
   2) Nemiešajte pasty GC FujiCEM 2 s inými materiálmi.
5. CEMENTOVANIE
   Ako je uvedené v kapitole A.4.
   Na predĺženie pracovného času umiestnite kartušu do chladničky.

ČISTENIE / STERILIZÁCIA DISPENZÉRU PASTE PAK
Pri čistení a sterilizácii dispenzéru PASTE PAK dodržujte príslušný návod na použitie.

ODTIEŇ
Svetlo žltý.

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych vlastností sa odporúča: skladujte pri izbovej teplote a chráňte pred teplom, vlhkom a priamym slnečným svetlom (4 - 25°C).
(Expirácia: 2 roky od dátumu výroby)

BALENIA
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (44)
2. GC FujiCEM 2 náhradné balenie
   Paste Pack kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2) s miešacími podložkami (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s GC FujiCEM 2 dávkovačom
   Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (5), GC FujiCEM 2 dávkovač (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s Paste Pak dávkovačom
   Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (5), Paste Pak dávkovač (1)
5. GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL, náhradné balenie
   GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo, (20)
6. GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo, náhradné balenie
   GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (10)
7. Paste Pak dávkovač (1)
8. GC FujiCEM 2 dávkovač (1)

UPOZORNENIE
1. V prípade kontaktu s tkanivom ústnej dutiny alebo pokožkou okamžite odstráňte cement bavlneným tampónom, gázou alebo špongiou namočenou v alkohole.
   Opláchnite vodou. Na izoláciu operačného poľa od tkaniva alebo pokožky sa môže použiť koferdam a/alebo kakaové maslo.
2. V prípade kontaktu s očami vypláchnite okamžite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. V zriedkavých prípadoch môže spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa takáto reakcia objaví, prestaňte používať dispenzér Paste Pak (niklom pokovovaný hliník) a vyhľadajte lekára.
4. Skladujte dispenzér Paste Pak oddelene od chemikálií ako jódová tinktúra obsahujúca halogénové častice. Mohlo by dôjsť k zafarbeniu aplikátora.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chloridu železitého. Neodporúča sa kombinovať GC Fuji PLUS CONDITIONER s produktami obsahujúcimi epinephrine, pretože môže dôjsť k zafarbeniu tkaniv v ústnej dutine.
6. Nepoužívajte GC FujiCEM 2 v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže brániť náležitému tuhnutiu a naviazaniu materiálu.
7. Tento produkt nie je určený pre vyššie alebo dostavby.
8. GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (vrátane intraorálnej špičky) sú určené len na jednorazové použitie. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami, nepoužívajte ich opakovane. GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL sa nemôžu sterilizovať v autokláve alebo chemikálne.
9. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v tomto návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS.
Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na stránkach: http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Naposledy upravené : 12/2017

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. SL

GC FujiCEM® 2

RADIOOPAČNÍ OJAČANÍ STEKLASTO IONOMERNI CEMENT ZA LEPLJENJE

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Cementiranje kovinskih inlejev, onlejev, prevlek in mostičkov.
2. Cementiranje akrilatnih inlejev, onlejev, prevlek in mostičkov.
3. Cementiranje polno keramičnih inlejev.
4. Cementiranje visoko trdne (npr. cirkonija, litijev disilikat ipd) keramike; inlayi, onlayi, krone in mostički.
5. Cementiranje kovinskih, keramičnih in fiber zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE
1. Zaščita pulpe.
2. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo in napotite pacienta k zdravniku.

IDENTIFIKACIJA SESTAVNIH DELOV (Slika 1)
A. Paste Pak kartuša SL
   1. pokrov 2. notranji bat 3. konica kartuše 4. Ohišje
B. Paste Pak Dispenser
   5. bat 6. usmerjevalnik 7. vzvod 8. pomična zapora 9. sprožilec za bat
C. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (Slide & Lock)
   GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL za endo (z intraoralnim nastavkom)

Fig. 1

NAVODILA ZA UPORABO

Razmerje pasta / pasta (g/g)	2.0 / 1.0
Čas mešanja (sek.)	10"-15"
Delovni čas (min., sek.) (pri 23 °C) (od začetka mešanja)	2'15"
Pričetek časa za obdelovanje (ko se restavracija strdi)	4'30"

POLNJENJE Paste Pak kartuše SL
1. Bat v dispenzerju mora biti povsem nazaj (Slika 2).
   Navodilo:
   Da postavite bat povsem nazaj, pritisnite sprožilec za bat in istočasno pogrnite pomično zapora (na drugi strani dispenzerja) i prsti.
2. Kartušo vstavite v Paste Pak Dispenser (Slika 3). Zareza na kartuši mora biti povrnana z zarezo na Paste Pak Dispenser-ju, kot je naslikano. Nato obrnite kartušo povsem v desno.
3. Ko kartušo vstavite pritisnite sprožilec za bat naprej, dokler se ne ustavi (Slika 4).
   a) Pritisnite sprožilec za bat naprej.
   b) Ne pritisnite na zgornji del.
   Navodilo:
   Pri odstranjevanju kartuše potisnite bat nazaj in obrnite kartušo do označenega položaja.

**A. TEHNIKA CEMENTIRANJA – AUTOMIX Z GC FujiCEM 2
Mešalni nastavki SL**
1. PREPARACIJA ZOBA
   a) Zob pripravite na običajen način. Za zaščito pulpe uporabite kalcijev hidroksid.
   b) Pripravljeni zob očistite s plovcem in vodo.
   Navodilo:
   1) **NaClO, EDTA ali klorheksidin se lahko uporabljajo za čiščenje prepariranega zoba. Ne uporabljajte substanc kot H_2O_2 (hidrogen peroksid) in drugih dezinficiensov, ker lahko znižajo vezavo.**
   2) Za optimalno adhezijo uporabite GC Fuji PLUS CONDITIONER na 20 sekund. Ne pripravljeni zobni površini.
   c) Močno speričte z vodo. Višek vode odstranite s pomočjo vatne kroglice ali nežno spihajte z zrakom, ki ne vsebuje olja. NE IZSUŠITE. Pripravljena površina naj bo vlažna (svetlikajoča).
2. RESTAVRIRANJE PREPARACIJE
   Restavracijo odpravljajte in rokujte z njo v skladu z navodili proizvajalca.
3. RAZDELJEVANJE IN AUTOMIX
   a) Odstranite pokrov kartuše.
   b) **Pred vsako uporabo preverite obe odprtini na konici kartuše in se prepričajte, da sta obe pasti v enakem nivoju, da bo tok iz kartuše enakomeren.**
   Navodilo:
   Pred prvo uporabo iz nove kartuše ali po dolgem intervalu brez uporabe, spustite nekaj paste iz kartuše (Slika 5).
   c) Pripnite GC FujiCEM 2 Mešalni nastavek SL na kartušo. Pritisnite mixing tip čimvečjo mero (Slika 6-1). Potegnite ohišje naprej da pritrdite mixing tip (Slika 6-2).
   Navodilo:
   1) GC FujiCEM 2 Mešalne nastavke SL mora biti varno pritrjen na kartušo. Sicer GC FujiCEM 2 Mešalne nastavke SL odstranite in pritrdite znova.
   2) Če je bil material hranjen v hladilniku, pustite kartušo na sobni temperaturi 10 minut.
   d) Namestite usmerjevalnik na sprednjo stran vzvoda (Slika 7).
   Navodilo:
   Pred razdeljevanjem materiala v izdelke, iztisnite majhno količino zmešanega materiala na neslepo podlogo.
   e) Počasi pritisnite na vzvod in razdelite material v izdelek.
   f) Po koncu razdeljevanja sprostite vzvod. Potegnite ohišje nazaj in odstranite GC FujiCEM 2 Mešalni nastavek SL (Slika 8). Očistite konico kartuše in na kartušo namestite pokrov (Slika 11).
   Navodilo:
   1) Ne puščajte uporabljenega GC FujiCEM 2 Mešalni nastavek SL na kartuši dlje časa.
   2) Količino preostalega materiala v kartuši lahko preverite glede na položaj pomične zapore na drugi strani dispenzerja. Če so cilindri kartuše translucentni, lahko količino preostalega materiala preverite glede na položaj notranjega bata, ki se vidi preko cilindrov. Če ostane v kartuši le malo paste, potem paste mogoče ne boste mogli razdeliti. GC FujiCEM 2 Mešalnim nastavkom SL.
   3) V izogib poškodbam, previdnost pri odlaganju dispenzerja s kartušo in mešalnimi nastavki ni odveč.
4. CEMENTIRANJE
   a) Notranje površine restavracije previlečite z zadostno količino cementa in pustite, da se strdi. Delovni čas je 2 minuti in 15 sekund od začetka mešanja pri 23°C (74°F). Višja temperatura skrajša delovni čas, nižja temperatura pa ga podaljša. Vzdržujte zmerni pritisk.
   b) Vzdržujte zmeren pritisk in poskrbite, da ostane restavracija na svojem mestu. Zadnje odstranjevati višek cementa, ko ti postanejo gumijasti.
   c) S konico obdelavo lahko začnete 4 minute in 30 sekund po strditvi restavracije.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA – ROČNO MEŠANJE
1. PREPARACIJA ZOBA
   Poglejte pod A.1.
2. RESTAVRIRANJE PREPERACIJA
   Poglejte pod A.2.
3. RAZDELJEVANJE
   a) Odstranite pokrov s kartuše.
   b) Pritisnite na vzvod in razdelite potrebno količino paste na mešalno podlogo.
   Navodilo:
   1) Pred prvo uporabo iz nove kartuše ali po dolgem intervalu brez uporabe, spustite nekaj paste iz kartuše (Slika 5).
   2) Usmerjevalnik lahko pomikate naprej in nazaj ter spreminjate količino materiala, ki ga razdeljujete (Slika 9).
      1. Položaj usmerjevalnika za en inlej.
      2. Položaj usmerjevalnika za eno krono.
   c) Med pritiskanjem na vzvod (Slika 10-1), odrežite material iztisnjen iz kartuše, tako, da kartušo in dispenzer postavite pokonci na mešalno podlogo (Slika 10-2).
   d) Po končanem razdeljevanju sprostite vzvod, ostanka past na konici kartuše gresta nazaj v kartušo. Očistite konico kartuše in na kartušo namestite pokrovljem (Slika 11).
   Navodilo:
   Količino preostalega materiala v kartuši lahko preverite glede na položaj pomične zapore na drugi strani dispenzerja. Če so cilindri kartuše translucentni, lahko količino preostalega materiala preverite glede na položaj notranjega bata, ki se vidi preko cilindrov.
4. MEŠANJE
   Po razdelitvi, na tanko razširite obe pasti po mešalni podlogi s pomočjo plastične spatule. Močno hrošno mešajte 10 sekund. Bodite pazljivi, da ne vmešate zračnih mehurčkov.
   Navodilo:
   1) Obe pasti sta podobnih barv, zato mešajte pazljivo. Večje količine past mešajte dlje časa (15 sekund).
   2) GC FujiCEM 2 past ne mešajte z drugimi materiali.
5. CEMENTIRANJE
   Poglejte pod A.4.
   Če želite delovni čas podaljšati, shranjujte kartušo v hladilniku.

ČIŠČENJE / STERILIZACIJA PASTE PAK DISPENSER-JA
Za čiščenje in sterilizacijo PASTE PAK DISPENSER-ja, si oglejte ustrezna navodila za uporabo.

BARVA
Svetlo rumena.

SHRANJEVANJE
Priporočilo za optimaln lastnosti, shranjujte na sobni temperaturi, stran od toplote, vlage in direktne sončne svetlobe. (4-25°C).
(Uporabnost: 2 leti od datuma izdelave.)

PAKIRANJE
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak karusa SL (13,3g / 7.2 ml) (2), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (44)
2. GC FujiCEM 2 Refill
   Paste Pack kartuša SL (13,3g / 7.2 mL) (2) z mešalno podlogo (Št., 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit z GC FujiCEM 2 Dispenser
   Paste Pak Kartuša SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (15), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki za endo (5), GC FujiCEM 2 Dozator (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit z Paste Pak Dispenser
   Paste Pak Kartuša SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (15), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki za endo (5), Paste Pak Dispenser (1)
5. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL, nakandno pakiranje
   GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (20)
6. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki za endo, nakandno pakiranje
   GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki za endo (10)
7. Paste Pak Dispenser (1)
8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

OPOZORILO
1. V primeru stika materiala s tkivi v ustni votlini ali s kožo, ga takoj odstranite z gobo ali vato namočeno v alkohol. Sperite z vodo. Za preprečevanje stikov lahko uporabite koferdam in/ali izolirate operacijsko polje s pomočjo cocoa butter-a.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
3. V redkih primerih lahko kovine pri nekaterih ljudeh povzročijo preobčutljivost. V primeru takšne reakcije, prenehajte z uporabo Paste Pak Dispenser-ja (z nikljem prevlečen aluminij) in pacienta napotite k zdravniku.
4. Paste Pak Dispenser shranjujte stran od kemikalij kot je jodova tinktura, ki vsebuje halogen element. Kajti dispenzer se lahko zabarva.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER vsebuje 2% železov klorid. Uporaba GC Fuji PLUS CONDITIONER-ja ni priporočlja v kombinaciji z izdelki, ki vsebujejo epinefrin, kajti to lahko pusti madeže na oralnih tkivih.
6. Ne uporabljajte GC FujiCEM 2 v kombinaciji z materiali, ki vsebujejo eugenol, kajti eugenol lahko ovira GC FujiCEM 2 pri strjevanju ali pravilni vezavi.
7. Izdelek ni namenjen za polnjenje ali izgradnjo nazdika.
8. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL (z intraoralnim nastavkom) je narejen samo za enkratno uporabo. Da preprečite navzkrižno kontaminacijo med pacienti, ga ne uporabljajte ponovno. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavki SL se ne avtoklavirajo oz. kemično čistijo.
9. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na: http://www.gceurope.com
Lahko pa ih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Zadnja izdaja : 12/2017

Пре употребе пажљиво прочитати упутство. SR

GC FujiCEM® 2

ОЈАЧАН RTG-VIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA CEMENTIRANJE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova sa metalnom osnovom
2. Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova
3. Cementiranje punih keramičkih inleja
4. Cementiranje punih keramičkih inleja, onleja, krunica i mostova (s osnovom iz cirkonijuma, litijum-disilikata itd.) velike čvrstoće.
5. Cementiranje metalnih, keramičkih i fiber kočića

KONTRAINDIKACIJE
1. Prekrivanje pulpe.
2. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

PRIKAZ DELOVA (Slika 1)
A. Paste Pak kartuša SL
   1. Poklopac 2. Unutrašnji klip 3. Vrh patrone 4. Pomični rukavac
B. Paste Pak Dozator
   5. Pištolj 6. Drška za prste 7. Poluga 8. Klizni zatvarač 9. Poluga za otpuštanje
C. GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL (Povuci i zaključaj sistem)
   GC FujiCEM2 nastavci za mešaje SL za endo (sa intraoralnim vrhom)

Fig. 1

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odnos pasta / pasta (g/g)	2.0 / 1.0
Vreme mešanja (sek.)	10"-15"
Radno vreme (min., sek.) (pri 23°C) (od početka mešanja)	2'15"
Vreme početka završne obrade (min., sek.) (nakon postavljanja protetskog rada)	4'30"

POSTAVLJANJE PASTE PAK PATRONE
1. Pištolj treba biti potpuno utisnut u dozator (Slika 2). Važno:
   Pištolj utisnuti tako da se potisna pritisne poluga za otpuštanje i uvlačenjem povuče klizni zatvarač (na donjoj strani dozatora).
2. Patronu postaviti u Paste Pak dozator (Slika 3). Proveriti da je oznaka na patroni na istom nivou sa oznakom na Paste Pak dozatoru kako je prikazano. Zatim patronu potpuno okrenuti u tačan položaj.
3. Nakon postavljanja patrone potiskivati polugu za otpuštanje prema napred dok se ne zaustavi (Slika 4).
   a) Polugu za otpuštanje potiskivati prema napred.
   b) Ne pritiskati gornju stranu.
   Važno:
   Patronu skinuti tako da se pištolj potpuno utisne, a patrona se okrene nazad u označen položaj.

A. TEHNIKA CEMENTIRANJA – SAMOMEŠANJE POMOĆU GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL
1. PRIPREMA ZUBA
   a) Zub pripremiti na uobičajen način. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
   b) Pripremljeni zub očistite s plovcem in vodo.
   Napomena:
   1) **NaClO, EDTA ili klorheksidin se mogu koristiti za čišćenje prepariranog zuba. Ne koristiti proizvode kao što je H_2O_2 (hidrogen peroksid) ili slične dezinficijense jer takvi proizvodi mogu smanjiti čvrstoću spoja.**
   2) Za optimalnu adheziju na pripremljenu površinu zuba naneti sredstvo za kondicioniranje GC Fuji PLUS CONDITIONER u trajanju od 20 sekundi.
   c) Temeljno isprati vodom. Višak vode osušiti komadićem vate ili laganim vazdušnim mlazom. NE PRESUŠITI.
   Pripremane površine treba da izgledaju vlažno (da se sjaju).
2. PRIPREMA PROTETSKOG RADA
   Osigurati da je protetski rad prethodno obrađen u skladu sa uputstvom proizvođača.
3. DOZIRANJE I SAMOMEŠANJE
   a) Skinuti poklopac patrone.
   b) **Pre svake upotrebe proveriti oba otvora na vrhu patrone i potvrditi da su paste u istom nivou kako bi se osiguralo ravnomeran tok iz patrone.**
   Važno:
   Pre prvog istiskivanja materijala iz nove patrone ili nakon dugog perioda nekorišćenja, istisnuti malu količinu svake paste iz patrone (Slika 5).
   c) Postaviti GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL na patronu. Pritisnuti vrh za mešanje do kraja (Slika 6-1). Držati pomični rukavac istovremeno sa obje strane i povući ga prema napred da se vrh za mešanje zaključa (Slika 6-2).
   Važno:
   1) Proveriti da je GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL sigurno postavljen na patronu. Ako nije, ukloniti GC FujiCEM vrh za mešanje i ponovo ga postaviti.
   2) Ako se materijal čuvao u frižideru, patronu ostaviti na sobnoj temperaturi 10 minuta.
   d) Držku za preste postaviti ispred poluge (Slika 7).
   Važno:
   Pre doziranja materijala u protetske radove malu količinu zamešanog materijala istisnuti na podlogu.
   e) Polako pritisnuti polugu za doziranje materijala u protetski rad.
   f) Nakon doziranja otpustiti polugu. Povući pomični rukavac unazad i ostaviti GC vrh za mešanje SL (Slika 8). Očistiti vrh patrone i zameniti poklopac patrone (Slika 11).
   Važno:
   1) Koristeći GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL ne ostavljati na patroni duže vreme.
   2) Količina preostalog materijala u patroni može se utvrditi na osnovu položaja bloka na strani dozatora na donjoj strani dozatora. Budući da su cilindri patrone providni, preostala količina također se može utvrditi na osnovu položaja unutrašnjeg klipa koji se vidi kroz cilindre. Ako je u patroni preostala samo mala količina paste, pasta se ne može dozirati iz GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL.
   3) Da biste izbegli štetu, pažljivo odložite dispenzer sa patronama i vrhom za mešanje.
4. CEMENTIRANJE
   a) Na unutrašnju površinu protetskog rada naneti dovoljnu količinu cementa i odmah postaviti. Radno vreme iznosi 2 minuta i 15 sekundi od početka mešanja pri 23°C. Viša temperature skraćuje, a niža temperature produžuje radno vreme. Održati umeren pritisak.
   b) Održati umeren pritisak i biti sigouran da je restauracija na pravom mestu. Višak cementa početi odstranjivati kada je višak cementa gumast.
   c) Završna obrada može da se počne 4 minuta i 30 sekundi posle postavljanja protetskog rada.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA – RUČNO MEŠANJE
1. PRIPREMA ZUBA
   Pogledati pod A.1.
2. PRIPREMA PROTETSKOG RADA
   Pogledati pod A.2.
3. DOZIRANJE
   a) Skinuti poklopac patrone.
   b) Pritisnuti polugu za doziranje potrebnih količina paste na podlogu za mešanje.
   Važno:
   1) Pre prvog istiskanja materijala iz nove patrone ili nakon dugog perioda nekorišćenja, istisnuti malu količinu svake paste iz patrone (Slika 5).
   2) Držka za preste može se pomerati prema napred i nazad za promenu količine doziranja materijala (Slika 9).
      1. Položaj držke za jednu inleju.
      2. Položaj držke za preste za jednu krunicu.
   c) Pritiskajući polugu (Slika 10-1), povremeni i odvojiti istisnuti materijal u vrhove za mešanje postavljanjem patrone i dozatora u uspravan položaj na podlozi za mešanje (Slika 10-2).
   d) Kada se poluga nakon doziranja otpusti, ostatak paste na vrhovima patrone vraća se u patronu. Očistiti vrh patrone i zameniti poklopac patrone (Slika 11).
   Važno:
   Količina preostalog materijala u patroni može se utvrditi na osnovu položaja klizног zatvarača na donjoj strani dozatora. Budući da su cilindri patrone prozirni, preostala količina također se može utvrditi na osnovu položaja unutrašnjeg klipa koji se vidi kroz cilindre.
4. MEŠANJE
   Pre istiskivanja materijal plastičnom špatulom tanko razmazati na podlozi za mešanje. Temeljno mešati najmanje 10 sekundi. Paziti da se ne stvore mehurići vazduha.
   Važno:
   1) Dve paste imaju sličnu boju, pa treba pažljivo mešati. Veća količina paste zahteva duže vreme mešanja (15 sekundi).
   2) GC FujiCEM 2 paste ne mešati s drugim materijalima.
5. CEMENTIRANJE
   Pogledati pod A.4.
   Za produženje radnog vremena preporučuje se da se patrona čuva u frižideru.

ČIŠĆENJE / STERILIZACIJA PASTE PAK DOZATORA
Za čišćenje i sterilizaciju PASTE PAK DOZATORA, pogledati odgovarajuće uputstvo za upotrebu.

BOJA
Svetlo žuta.

ČUVANJE
Za optimalne rezultate, čuvati na sobnoj temperaturi dalje od izvora toplote, vlage i direktne sunčeve svetlosti (4-25°C).
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJA
1. GC FujiCEM 2 Automix
   Paste Pak patrone SL (13,3g / 7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL (44)
2. GC FujiCEM 2 dopuna
   Paste Pack patrone SL (13,3g / 7.2 mL) (2) sa posudom za mešanje (No. 22)
3. GC FujiCEM 2 Automix Starter set sa GC FujiCEM 2 dozatorom
   Paste Pak patrone SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mešalni nastavci za mešanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL za endo (5), GC FujiCEM 2 dozator (1)
4. GC FujiCEM 2 Automix Starter set sa Paste Pak dozatorom
   Paste Pak patrone SL (13,3g / 7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL za endo (5), Paste Pak dozator (1)
5. GC FujiCEM 2 Mešalni nastavci SL, dopuna
   GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL (20)
6. GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL for Endo, dopuna
   GC FujiCEM 2 nastavci za mešanje SL za endo (10)
7. Paste Pak dozator (1)
8. GC FujiCEM 2 dozator (1)

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa sluzokožom ili kožom, odmah odstraniti sunderom ili vatom natopljenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira može se koristiti koferdam i/ili GC Cocoa butter za izolaciju radnog polja od kože ili sluzokože.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. U retkim slučajevima metali mogu izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti upotrebu Paste Pak dozatora (aluminijum presvučen niklom) i potražiti lekara.
4. Paste Pak dozator čuvati dalje od hemikalija kao što je tinktura joda koja sadrži halogeni element. U suprotnome dozator može promeniti boju.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER sadrži 2% železo-hlorida. Ne preporučuje se korišćenje GC Fuji PLUS CONDITIONER u kombinaciji sa proizvodima koji sadrže epinefrin, budući da može doći do prebojenja sluzokože.
6. GC FujiCEM