



Palatray® XL

- DE** Gebrauchsanweisung
- GB** Instructions for use
- FR** Mode d'emploi
- ES** Instrucciones de uso
- IT** Istruzioni per l'uso
- PT** Instruções de uso
- NL** Gebruiksaanwijzing
- SE** Bruksanvisning
- DK** Brugervejledning
- NO** Bruksanvisning
- FI** Käyttöohjeet
- GR** Οδηγίες χρήσης
- PL** Instrukcja obsługi

99000830/11



Distributed in USA /
Canada exclusively by:
Kulzer, LLC
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785

Caution: Federal law restricts this device to sale
by or on the order of a dental professional.

Importado e Distribuído por
Kulzer South América Ltda.
CNPJ 48.708.010/0001-02
Rua Cenno Sbrighi, 27 – cj. 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010
sac@kulzer-dental.com
Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton – CRO 70.705
Nº ANVISA: vide embalagem

Manufacturer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

DE Gebrauchsanweisung
Palatray® XL

Produktbeschreibung

Palatray XL ist ein lichthärtendes, verwindungssteifes, formstables Einkomponenten-Compo-site in anatomisch vorgefertigter und vergrößerten Plattenform.

Zusammensetzung

Hochmolekulare, mehrfunktionelle Meth-/Acrylate und anorganischer Füllstoff.

Indikationen

- individuelle Löffel
- Funktionslöffel
- Bißschablonen
- Basisplatten für Wachsprothesenaufstellungen

Gegenanzeigen / Kontraindikationen

Bei erwiesener Allergie gegen einen oder mehrere Bestandteile von Palatray XL ist von einer Anwendung abzusehen.

Hinweis

Nur zur bestimmungsgemäßen Verarbeitung im Dentallabor. Das Produkt enthält (Meth-)Acrylatverbindungen die bei Hautkontakt zur Sensibilisierung führen können. Bei eventuell auftretenden Reizerscheinungen oder bei bekannten Allergien gegenüber Harzen auf Meth-/Acrylatbasis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen.

Verarbeitung

Auf dem Modell den gewünschten Randverlauf anzzeichnen und unterschigehende Partien ausblöcken. Das Modell wässern und mit einer dünnen Schicht Aislar® isolieren und trocknen lassen. Eine Palatray XL-Platte auf dem Modell adaptieren und Ränder entsprechend der angezeichneten Randbegrenzung kürzen. Aus Materialüberschüssen kann ein Löffelgriff geformt werden. Nach der Polymerisation die Arbeit vom Modell nehmen. Die Bearbeitung erfolgt mit Hartmetallfräsen. Es wird empfohlen, hierzu vor einer Absaugung zu arbeiten.

Polymerisation

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Arbeiten, die im Polymerisationstopf (z.B. UniXS) keinen Platz finden, können direkt auf der Trägerplatte positioniert werden.

Gefahren-/Sicherheitshinweise

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Aufbewahrungshinweise

Nicht über 25°C (77°F) lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums darf das Material nicht mehr verwendet werden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nach Produktnahme sorgfältig wiederverschließen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bitte vor Erstgebrauch durch Sichtkontrolle auf Beschädigung prüfen. Beschädigte Produkte dürfen nicht eingesetzt werden.

Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kulzer-dental.com

® = eingetragenes Warenzeichen der Kulzer GmbH

Stand: 2016-01

GB Instructions for use

Palatray® XL

Product description

Palatray XL is a rigid, one component light curing composite with high dimensional stability supplied in anatomically shaped and enlarged sheet form.

Composition

High molecular, multifunctional meth-/acrylates and inorganicfiller.

Indications

- individual trays
- functional trays
- base plates for bite wings
- base plates for wax-ups

Contraindications

If the patient is allergic to one or more ingredients of Palatray XL, the product must not be used.

Advice

For use as directed in the dental laboratory only. The product contains (meth)acrylate compounds that may cause sensitisation by skin contact. Discontinue using the product if symptoms of irritation occur. Do not use the product in case of known allergies to resins based on acrylates or methacrylates.

Handling

Mark the desired margin line on the model and block-out under-cut areas. Water the model, apply a thin layer of Aislar® and allow to dry. Adapt a sheet of Palatray XL on to the model exactly and reduce the edges to the margin line. Use excess material to form a handle. After polymerizing, remove the tray from the model and trim with carbide burrs. Use a dust extractor for trimming.

Storage advice

Do not store above 25°C (77°F). Do not use after expiry date. Avoid direct exposure to sun. When product has been removed, reseal properly. Store out of reach of children. Visually inspect for damage before first use. Damaged products must not be used.

Polymerizing
Hilite® power: 180 s
Heraflash®: 180 s
UniXS®: 180 s

Large models that do not fit into the curing container (e.g. UniXS) can be placed directly into the curing chamber.

Hazard/Safety information
May cause an allergic skin reaction. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

Composition
Méthacrylate à haute densité moléculaire, charge inorganique.

Indications
- Porte-empreintes individuels

- Porte-empreintes fonctionnels

- Prises d'occlusion

- Plaques de base pour montages en cire

Contre-indications
Avant toute application, demander s'il y a une allergie connue à l'un ou plusieurs des composants de Palatray XL.

Avertissements
Utilisation en laboratoire de prothèse dentaire uniquement, selon les indications préconisées. Utilisation en laboratoire de prothèse dentaire uniquement, selon les indications préconisées. Le produit contient des composés de (mét)-acrylate pouvant entraîner une sensibilisation en cas de contact cutané. En présence d'irritations ou dans le cas d'allergies connues aux résines à base de méth-/acrylates, ne pas utiliser le produit.

Mise en oeuvre
Tracer les limites des bords souhaitées sur le modèle, puis combler les parties rétention. Humidifier le modèle, puis isoler avec une fine couche d'Aislar® et laisser sécher. Adapter une plaque de Palatray XL sur le modèle, puis raccourcir les bords selon les limites tracées auparavant. L'excédent de matériau peut éventuellement être utilisé pour former un manche de porte-empreinte. Après la polymérisation, retirer le travail du modèle. Utiliser des fraises en métal dur pour les travaux de finition. Nous vous recommandons de travailler devant un dispositif d'aspiration.

Dated: 2016-01

FR Mode d'emploi

Palatray® XL

Description du produit

Palatray XL est un composite à un composant, photopolymérisable, résistant au gauchissement et doté d'une excellente stabilité. Il est présenté en plaques préfabriquées et plus grandes que les plaques usuelles.

Composition

Méthacrylate à haute densité moléculaire, charge inorganique.

Indications

- Porte-empreintes individuels
- Porte-empreintes fonctionnels
- Prises d'occlusion
- Plaques de base pour montages en cire

Contre-indications

Avant toute application, demander s'il y a une allergie connue à l'un ou plusieurs des composants de Palatray XL.

Avertissements

Utilisation en laboratoire de prothèse dentaire uniquement, selon les indications préconisées. Utilisation en laboratoire de prothèse dentaire uniquement, selon les indications préconisées. Le produit contient des composés de (mét)-acrylate pouvant entraîner une sensibilisation en cas de contact cutané. En présence d'irritations ou dans le cas d'allergies connues aux résines à base de méth-/acrylates, ne pas utiliser le produit.

Mise en oeuvre

Tracer les limites des bords souhaitées sur le modèle, puis combler les parties rétention. Humidifier le modèle, puis isoler avec une fine couche d'Aislar® et laisser sécher. Adapter une plaque de Palatray XL sur le modèle, puis raccourcir les bords selon les limites tracées auparavant. L'excédent de matériau peut éventuellement être utilisé pour former un manche de porte-empreinte. Après la polymérisation, retirer le travail du modèle. Utiliser des fraises en métal dur pour les travaux de finition. Nous vous recommandons de travailler devant un dispositif d'aspiration.

Polymérisation

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Les modèles qui ne rentrent pas dans le bac de polymérisation (UniXS, par exemple) en raison de leur grande taille peuvent être directement positionnés sur la plaque support.

Précautions d'emploi et consignes de sécurité

Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

Conseils de stockage

Conserver dans un endroit où la température ne dépasse pas 25°C (77°F). Ne pas utiliser le produit après expiration de la date de péremption. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil. Refermer soigneusement après avoir prélevé le produit. Conserver hors de portée des enfants. Avant la première utilisation, vérifier que le produit n'est pas endommagé. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits endommagés.

Fiches de données de sécurité et plus d'informations sont disponibles à www.kulzer-dental.com

® = marque déposée de Kulzer GmbH

Mise à jour de l'information: 2016-01

ES Instrucciones de uso

Palatray® XL

Descripción del producto

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Los modelos que no dispongan de suficiente espacio en el depósito de polimerización (UniXS, por ejemplo) se pueden colocar directamente sobre la placa portadora.

Composición

Met-/acrilato multifuncional, de elevada molécula y relleno inorgánico.

Indicaciones

- cucharillas individuales
- cucharillas de funcionamiento
- registros de mordida
- placas de base para el montaje de prótesis de cera

Contraindicaciones

No utilizar en caso de alergia conocida a uno o más componentes de Palatray XL.

Instrucciones

Solo para uso previsto en el laboratorio odontológico. Solo para uso previsto en el laboratorio odontológico. El producto contiene compuestos de metacrilato que pueden provocar sensibilización en caso de contacto con la piel. El producto no debe aplicarse si se produce irritación por las resinas basadas en acrilato/metacrilato ni en casos de alergia conocida a estas resinas.

Elaboración

Dibujar sobre el modelo el contorno deseado y llenar los socavados. Remojar el modelo, aislarlo con una capa delgada Aislar® y dejarlo secar. Adaptar una placa de Palatray XL sobre el modelo y recortar los bordes de acuerdo al contorno delineado. De los sobrantes del material puede formarse un nmango para cucharilla. Despuéde la polimerización se retira el trabajo del modelo. El trabajo de acabado se realiza con fresones metálicos. Aquí se recomienda trabajar frente a una aspiración de polvos.

Polimerización

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Los modelos que no dispongan de suficiente espacio en el depósito de polimerización (UniXS, por ejemplo) se pueden colocar directamente sobre la placa portadora.

Riesgos/Consejos para la seguridad

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Consejos para su conservación

No lo almacene a temperaturas superiores a 25°C (77°F). El material no puede usarse pasada la fecha de caducidad. Manténgalo alejado de la luz solar directa. Tapar bien el envase después de cada uso. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de la primera utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados.

Hojas de datos de seguridad y más información están disponibles en nuestro sitio web www.kulzer-dental.com

® = marca registrada de Kulzer GmbH

Revisión: 2016-01

IT Istruzioni per l'uso

Palatray® XL

Descrizione del prodotto

Palatray XL è un composito mono-componente, fotopolimerizzabile, ad elevata resistenza alla torsione e massimastabilità di forma, in lastra sagomata.

Composizione
Metacrilato polifunzionale ad elevato peso molecolare e sostanza di carica inorganiche.

Indicazioni

SE Bruksanvisning Palatray® XL

Produktbeskrivning
Palatray XL är en ljushärdande, styv, formstabil enkomponentskomposit i form av prefabricerade, större och större plattor i anatomisk form.

Sammansättning
Högmolekylära multifunktionella met-/akrylat och organiska fyller.

Indikationer

- individuella avtrycksskedar
- funktionsskedar
- bitschabloner
- basplaster för protesmodeller ivax

Kontraindikation
Vid kraftad allergi mot en eller flera av komponenterna i Palatray XL ska materialet inte användas.

Anvisningar

Materialet är avsett för bearbetning på tandtekniskt laboratorium. Produkten innehåller (met-) akrylatföreningar, som kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt. Vid eventuella irritationer eller vid kända allergier mot hartsar av met-/ akrylatbas, bör produkten inte användas.

Användning
Markera konturer för den individuella avtrycksskedan på modellen. Blockera underskär. Blöt modellen, isolera därefter med ett skikt Aislar® och lät torka. Lägg en Palatray XL-platta på modellen och skär kanterna efter konturmarkeringen. Av överskottsmaterialet kan, om så önskas, ett skedhandtag modelleras. Ta arbetet från modellen efter polymeriseringen. Bearbetning sker med hårdmetallfräser; vi rekommenderar att arbetet utförs framför en sugarläggning.

Polymerisering

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Arbeten, som ej får plats i apparatens polymeriseringsskål (t.e.s. UniXS), kan placeras utan kårl direkt på bottenplattan.

Risker och säkerhetsinformation

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Förvaring

Förvara inte i temperaturer över 25°C (77°F). Använd inte materialet efter utgångsdatumet. Undvik direkt sollys. Förslit förpackningen ordentlig efter användning. Förvaras utom räckhåll för barn. Kontrollera att produkten inte är skadad innan den används första gången. Skadade produkter får inte användas.

Säkerhetsdatablad och mer information finns på vår hemsida www.kulzer-dental.com

® = registrerat varumärke för Kulzer GmbH

Version: 2016-01



Brugervejledning Palatray® XL

Produktbeskrivelse

Palatray XL er et lyshærdende, aktivt og formstabil 1-komponent-komposit i anatomisk præfabrikert og forstørret pladeform.

Sammensætning

Højmolekulære, multifunktionelle meth-/acrylater og uorganisk fyldstof.

Indikationer

- individuelle aftryksskeer
- funktionelle aftryksskeer
- bitsjabloner
- basisplader til voksproteseopstillinge

Kontraindikationer

Ved påvist allergiske reaktioner, over for én eller flere komponenter i Palatray XL, må produktet ikke anvendes.

Vejledninger

Kun til bruk i dentallaboratoriet. Produktet inneholder (meth-) acrylatforbindelser, som kan fremkalde sensibilisering ved hudkontakt. Stop anvendelsen, hvis der opstår symptomer på irritation. Produktet må ikke anvendes ved kendte allergier overfor acrylat- eller methacrylatbaserede resiner.

Forarbejdning

Indtægn kanternes forløb på modellen og bearbejd evt. underskæringer. Modellen vandes og isoleres med et tynd lag Aislars®, hvorefter det hele stilles til torring. Palatray XL-pladen adapteres på modellen og kanterne afdæktes i overensstemmelse med kontumarkeringen. Af det overskydende materiale kan man efter ønske forme et skegrev. Efter polymeriseringen tages pladen af modellen. Bearbejdningen foretages med hårdmetalfræsere. I den forbindelse anbefales det at arbejde med udsugning.

Opbevaring

Må ikke opbevares i temperaturer over 25°C (77°F). Materialet må ikke anvendes efter dets udlebsdato. Holdes væk fra direkte sollys. Efter produktet er taget ud, skal det lukkes omhyggeligt til igen. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Produktet skal kontrolleres visuelt for beskadigelser, før det bruges første gang. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke tages i brug.

Sikkerhedsdatablade og mere information findes på vores hjemmeside www.kulzer-dental.com

® = et registreret varemærke tilhørende Kulzer GmbH

Ajourført: 2016-01



Bruksanvisning Palatray® XL

Produktbeskrivelse

Palatray XL er en rigid, lyshærdende enkomponent komposit, med høj dimensjonsstabilitet som leveres i ekstra store anatomisk formede prefabrikerte plater.

Sammensætning

Høymolekulære, multifunktionelle meth-/acrylater og uorganisk fyldstof.

Indikasjoner

- individuelle avtryksskeer
- funksjonelle aftryksskeer
- Bitsjabloner
- Basisplater for voksproteseopstillinge

Kontraindikasjoner

Bestemte former i dentallaboratoriet. Ved påvist allergi mot én eller flere af innholdsstoffene i Palatray XL skal produktet ikke brukes.

Rad

Skal bare brukes iht. Produktet inneholder (met)akrylatkomponenter som kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt. Ikke bruk produktet dersom symptomer PÅ irritasjon forekommer. Produktet skal ikke brukes dersom det er kjennskap til allergi mot harpiks som er basert på akrylater eller metakrylater.

Bearbeiding

Marker ønsket margin linje på modellen og blokk ut undercut partier. Fukt modellen og påfør et tynt lag Aislars® og la det tørke. Tilpass et ark med Palatray XL på modellen nøyaktig og reduser kantere til marginlinjene. Av materialeoverskuddene kan det formas skjeksaft. Ta arbeidet fra modellen etter polymerisasjonen. Bearbeiding skjer med hardmetalfræs. Det anbefales å arbeide med avsug.

Oppbevaring

Skal ikke oppbevares ved temperaturer over 25°C (77°F) og skal ikke brukes etter utløpsdato. Unngå eksponering for direkte sollys. Lukk alltid beholderen etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller visuelt om det er skader for første gangs bruk. Produkter som er skadet, må ikke benyttes.

Sikkerhetsdatablader og mer informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside www.kulzer-dental.com

® = registrert varemærke for Kulzer GmbH

Redaksjonen avsluttet: 2016-01



Käyttöohjeet Palatray® XL

Tuotteen kuvaus

Palatray XL on valossa kovettuva, väntöljuja, muodon säilyttävä yksikomponenttinen kompositti anatomiseksi esivalmiissa ja suurennettessa levymuodossa.

Koostumus

Suurmolekyliset, monikäytöiset met-/akrylaatit ja epäojaaninen täytteaine.

Indikaatio

- yksilölliset lisukat
- toiminnalliset lisukat
- parentamallit
- kaaviopohjet vahaproteeseille

Kontraindikaatio

Jos potilaan on todettu olevan allerginen yhdelle tai useammalle Palatray XL aineosalle, sitä ei saa käyttää.

Ohjeet

Vain hammaslaboratoriokäytöön ohjeen mukaan. Tuote sisältää (met-)akrylaattiyhdisteitä, jotka saattavat alhauttaa herkistyistä ihoksetketussa. Jos potilaalla ilmenee ärsytystä tai hänen tiedetään olevan allerginen met-/akryylipohjaisille harteille, tuotetta ei tule käyttää.

Työtö

Muottiin piirretaan reuna ja allekkain menevät alueet täytetään. Muotia liotetaan vedessä, sivellään eristykseksi ohut Aislars®-kerros ja annetaan kuivua. Palatray XL-levy sovitetaan muotiin päälle ja reunat leikataan pois piirroksen mukaiseksi. Ylijäävästä materiaalista voidaan muotilla lisukan kahva. Polymerointi jälkeen työ otetaan muotista. Työsetetään kovametallijismisellä, mieluiten imurin edessä.

Polymerointi

Hilite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Suuret mallit, jotka eivät mahdu kovetusastiaan (esim UniXS), voidaan sijoittaa suoraan kovetuskammioon.

Riskien lausunnot / turvallisuus

Voi alhauttaa allergisen ihoreaktion. Vältä pölyyn/savun/kaasun/sunun/höyryyn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojaakäsinettä/suojaavaa/tuistutusta/silmensuojaantaa/kasvonsuojaantaa. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos ilmenee ihorsytystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkärin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

Säilytysohjeet

Älä säilytä yli 25°C (77°F)-en lämpötilassa. Älä käytä materiaalia viimeisen käytötpäivänäksyn jälkeen. Välttää suoraa auringonvaloa. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tarkasta mahdolliset vauriot silmämääriäisesti ennen ensimmäistä käyttöä. Vaurioituneita tuotteita ei saa käyttää. Käyttöturvallisuustiedotetut ja lisätieto ovat saatavilla verkkoosivuillamme www.kulzer-dental.com

® = rekisteröity tavaramerkki Kulzer GmbH

Painos: 2016-01



Oδηγίες χρήσεως Palatray® XL

Περιγραφή του προϊόντος

To Palatray XL είναι άκαμπτη, ενός συστατικού φωτοπολυμερούς ρήτην, με υψηλή σταθερότητα διαστάσεων, σε ανατομικά διαμορφώματα, μεγάλου μεγέθους πλάκες.

Σύνθεση

Υψηλής μοριακότητας, πολυλεπτούργια μεθ-/ακρυλικά και ανόργανα έδαφα.

Ενδείξεις

- απομικά δισκάρια
- λεπτούργια δισκάρια
- βασικές πλάκες για καταγραφή κεντρικής σχέσης
- βασικές πλάκες για τοποθέτηση κέρινων υψών

Αντενδείξεις

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σε αποδεδειγμένη αλεργία σε ένα ή περισσότερα αιτιατικά του Palatray XL.

Οδηγίες

Móno για ενδεδειγμένη χρήση σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Το προϊόν περιέχει ενώσεις (μεθ)ακρυλικών, οι οποίες, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ευαισθητοποίηση. Σε περιπτώσεις εμφάνισης ερεθισμάτων ή γνωστές αλλεργίες σε ρητίνες με βάση μεθύλιο ή ακρυλίου, το προϊόν αντενδείκνυται.

Ta δεδιά δεδομένων αφαλέις και περισσές πλάκες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.kulzer-dental.com

® = εμπορικό σήμα κατατεθέν της Kulzer GmbH

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 2016-01

© = zarejestrowany znak towarowy firmy Kulzer GmbH



Instrukcja obsługi Palatray® XL

Opis produktu

Palatray XL to światłoutwardzalny, odporny na odkształcania, stabilny jednoskładnikowy materiał kompozytowy w postaci przygotowanych anatomicznych i większych płyt.

Skład

Wysokozastępczowe, wielofunkcyjne metakrylany / akrylany i nieorganiczny materiał wypełnieniowy.

Wskazania